

การผลิตถ่านชีวภาพและเชื้อเพลิงเขียวจากเปลือกทุเรียน

Bio-coal and Green Fuel Production from Durian Peel

ปานใจ สือประเสริฐสิทธิ์^{1*}, ศิริวรรณ แก้วสวิง², อมรประภา ทิศกระโทก²
Panjai Saueprasearsit^{1*}, Siriwan Kaewsawing², Amornprapa Thitkrathok²

Received: 28 April 2020 ; Revised: 15 May 2020 ; Accepted: 26 May 2020

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการผลิตถ่านชีวภาพและเชื้อเพลิงเขียวจากเปลือกทุเรียน โดยในขั้นตอนการทดลองเปลือกทุเรียนที่ถูกเตรียมเป็นถ่านเปลือกทุเรียน (DPC) และเปลือกทุเรียน (DP) จะถูกบดและผสมกับตัวประสาน คือ กากไขมัน (WG) ที่อัตราส่วนโดยมวล 1:1, 2:1, 3:1 จนถึงอัตราส่วนที่ไม่สามารถขึ้นรูปได้ ทำการศึกษาอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมจากการพิจารณาค่าความสามารถในการขึ้นรูป และคุณสมบัติทางกายภาพของถ่านชีวภาพและเชื้อเพลิงเขียวที่ผลิตได้ จากนั้นทำการศึกษาคูณสมบัติการเป็นเชื้อเพลิงและประสิทธิภาพการใช้งานความร้อนของเชื้อเพลิงทั้งสองที่อัตราส่วนที่เหมาะสม และเปรียบเทียบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนถ่านอัดแท่ง (มพช.238/2547) ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมระหว่างถ่านเปลือกทุเรียน : กากไขมัน และเปลือกทุเรียน : กากไขมัน มีค่าเท่ากับ 3:1 และ 5:1 ที่อัตราส่วนดังกล่าวค่าความร้อนของเชื้อเพลิงมีค่าเท่ากับ 25,996 กิโลจูลต่อกิโลกรัม และ 21,655 กิโลจูลต่อกิโลกรัม และประสิทธิภาพการใช้งานความร้อนมีค่าเท่ากับร้อยละ 20.14 และร้อยละ 16.94 ตามลำดับ คุณสมบัติการเป็นเชื้อเพลิงทั้งหมดผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนถ่านอัดแท่ง นอกจากนี้ สำหรับราคาพลังงานของเชื้อเพลิงทั้งสองมีค่าเท่ากับ 0.31 บาทต่อเมกะจูล และ 1.13 บาทต่อเมกะจูล จากผลการศึกษาทั้งหมดจะสามารถสรุปได้ว่า ถ่านชีวภาพจากเปลือกทุเรียน (ถ่านเปลือกทุเรียน : กากไขมัน เท่ากับ 3:1) จัดเป็นเชื้อเพลิงที่มีศักยภาพสามารถนำมาใช้ทดแทนถ่านไม้ได้

คำสำคัญ: ถ่านชีวภาพ, เชื้อเพลิงเขียว, เปลือกทุเรียน

Abstract

This research aimed to study the bio-coal and green fuel production from durian peel. For the purpose of experimentation, durian peel was prepared as durian peel char (DPC) and durian peel (DP). Both of these were ground and mixed with a waste grease (WG) binder at a ratio (w:w) of 1:1, 2:1, and 3:1 until the mixture couldn't be molded. The appropriate ratios (DPC:WG and DP:WG) were determined from formability and physical characteristics. The fuel properties and heating efficiencies were then investigated and compared with the Thai Community Product Standard (238/2547). The results showed that the optimal ratios of DPC:WG and DP:WG were 3:1 and 5:1 with heating values of 25,996 kJ/kg and 21,665 kJ/kg respectively. The corresponding heating efficiencies were found to be 20.14% and 16.94%. All properties were found to be higher than the Thai Community Product Standard (238/2547) and the energy prices were 0.31 Baht/MJ and 1.13 Bath/MJ, respectively. The results therefore conclude that the bio-coal production from 3:1 ratio of durian peel (DPC:WG) is a potential fuel which can be utilized instead of wood charcoal.

Keywords: Bio-coal, Green fuel, Durian peel

¹ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
อีเมล: panjai.s@hotmail.com

² นิสิตระดับปริญญาตรี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

¹ Asst. Prof., Faculty of Environment and Resource Studies, Mahasarakham University, Kantarawichai District, MahaSarakhm 44150, Thailand.
Email: panjai.s@hotmail.com

² Bachelor Degree Student, Faculty of Environment and Resource Studies, Mahasarakham University, Kantarawichai District, MahaSarakhm 44150, Thailand.

บทนำ

ปัจจุบันปริมาณการใช้พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง¹ โดยแหล่งพลังงานที่ใช้มากที่สุด คือ พลังงานฟอสซิล ประกอบด้วย น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และ ถ่านหิน ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป จึงมีความเป็นไปได้ที่จะหมดไปในอนาคต จากการคาดการณ์ดังกล่าว จึงทำให้มีนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยจำนวนมากที่พยายามหาแหล่งพลังงานทดแทนพลังงานฟอสซิล แหล่งพลังงานทดแทนต่างๆ เช่น พลังงานน้ำพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานชีวมวล เป็นต้น² สำหรับงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้สนใจพลังงานชีวมวล ทั้งนี้เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ทำให้ในแต่ละปีมีวัสดุเหลือทิ้งจากกิจกรรมทางการเกษตรเป็นจำนวนมาก ซึ่งหากมีการจัดการที่ไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การนำวัสดุเหลือทิ้งเหล่านี้มาใช้ประโยชน์เชิงพลังงานจะเป็นทั้งการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้ง (Waste Utilization) และการจัดการวัสดุเหลือทิ้ง (Waste Management) ได้อีกทางหนึ่งและ ชีวมวลที่ผู้วิจัยสนใจที่จะนำมาศึกษา คือ เปลือกทุเรียน ซึ่งทุเรียนจัดว่าเป็นผลไม้ที่สำคัญของประเทศไทย ที่ในช่วงฤดูการที่ทุเรียนออกผลผลิตนั้น จะมีเปลือกทุเรียนเหลือทิ้งออกมาเป็นจำนวนมาก ถึงแม้ว่าจะมีการนำเปลือกทุเรียนไปใช้ประโยชน์ที่หลากหลาย เช่น ผลิตฟิล์มพลาสติกจากเปลือกทุเรียน³ ผลิตแผ่นฉนวนกันความร้อน⁴ เป็นต้น อย่างไรก็ตามหากเทียบจำนวนที่ผลิตออกมาพบว่า สัดส่วนการนำไปใช้ประโยชน์ค่อนข้างน้อยมาก จึงเป็นการต้ออย่างยิ่งในการนำวัสดุดังกล่าวมาใช้ประโยชน์เชิงพลังงาน และในการใช้ประโยชน์ในงานวิจัยนี้ แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ การผลิตเป็นถ่านชีวภาพและเชื้อเพลิงชีวภาพ⁵ ซึ่งมีกระบวนการผลิตและคุณสมบัติต่างๆ ที่แตกต่างกัน เพื่อประเมินรูปแบบที่เหมาะสมในการใช้ประโยชน์จากเปลือกทุเรียนในเชิงพลังงาน

วิธีการศึกษา

การเตรียมวัตถุดิบก่อนนำไปผลิตถ่านชีวภาพและเชื้อเพลิงชีวภาพ

ถ่านชีวภาพ

นำเปลือกทุเรียนมาหั่นเป็นชิ้นตากแดดให้แห้งและนำไปเผาโดยใช้ถังน้ำมันขนาด 200 ลิตร โดยใช้น้ำหนักของเปลือกทุเรียน 40 กิโลกรัม ต่อ 1 ถัง หลังจากได้ถ่านเปลือกทุเรียนจะนำถ่านที่ได้มาทำการบดให้ละเอียดและบรรจุอยู่ในภาชนะที่แห้งและปิดสนิท

เชื้อเพลิงชีวภาพ

นำเปลือกทุเรียนที่หั่นเป็นชิ้นและตากแดดให้แห้งแล้วมาทำการบดให้ละเอียดและบรรจุในภาชนะที่แห้งและปิดสนิท

กากไขมัน

นำกากไขมันที่ได้จากช่องดักไขมันของระบบบำบัดน้ำเสียของโรงอาหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ตลาดน้อย) มาแยกเอาน้ำออกให้มากที่สุด ทิ้งไว้ประมาณ 1 คืน จากนั้นนำกากไขมันที่ปนอยู่กับเศษอาหารมาร่อนในน้ำร้อน เพื่อให้กากไขมันละลายไปกับน้ำ และแยกออกจากเศษอาหาร จากนั้นทิ้งไว้ให้อุณหภูมิของน้ำร้อนเย็นลง จะเห็นเป็นคราบไขมันลอยอยู่เหนือผิวน้ำให้ทำการตักคราบไขมันเหล่านั้นขึ้นมาจากน้ำแล้วนำไปวางในกระเบทราย เพื่อแยกเอาน้ำออกไป ก็จะได้ออกกากไขมันที่ใช้เป็นตัวประสานในงานวิจัยนี้

การขึ้นรูปถ่านชีวภาพและเชื้อเพลิงชีวภาพ และการศึกษาคูณสมบัติของถ่านชีวภาพและเชื้อเพลิงชีวภาพ

นำตัวประสานมาผสมกับถ่านเปลือกทุเรียนสำหรับการผลิตถ่านชีวภาพ และผสมกับเปลือกทุเรียนสำหรับการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ โดยถ่านเปลือกทุเรียนและ เปลือกทุเรียนที่ใช้จะผ่านการบดและร่อนผ่านตะแกรงขนาด 2 มิลลิเมตร ผสมตามอัตราส่วนที่กำหนดใน Table 1 นำส่วนผสมที่ได้ไปเข้า เครื่องอัดแท่งเพื่อขึ้นรูป สังเกตลักษณะการขึ้นรูปได้ของถ่านชีวภาพและเชื้อเพลิงชีวภาพ บันทึกผล จากนั้นนำถ่านชีวภาพและเชื้อเพลิงชีวภาพที่อัดได้อบเพื่อไล่ความชื้นในตู้อบที่อุณหภูมิ 103-105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ทำการทดสอบคุณสมบัติ ทางกายภาพของถ่านชีวภาพและเชื้อเพลิงชีวภาพซึ่งประกอบด้วย ค่าความหนาแน่น และค่าดัชนี การแตก ร่วน นำผลการทดลองที่ได้มาวิเคราะห์หาอัตราส่วนที่เหมาะสม และนำถ่านชีวภาพและ เชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตจากอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมมาทำการทดสอบคุณสมบัติการเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งประกอบด้วย ปริมาณความร้อน ปริมาณเถ้า ปริมาณ สารระเหย ปริมาณคาร์บอนคงตัว ปริมาณความร้อน ตามวิธีการมาตรฐาน (ASTM 3173-3176 และ ASTM 3286) และประสิทธิภาพการใช้งานความร้อนโดยการนำไปต้มน้ำ สังเกตลักษณะของการเผาไหม้ของถ่านชีวภาพและเชื้อเพลิงชีวภาพ และการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่เกิดขึ้นกับน้ำตั้งแต่เริ่มมีการเผาไหม้จนกระทั่งถ่านชีวภาพที่นำมาทดสอบถูกเผาไหม้จนหมด⁶

Table 1 Treatment for Bio-coal and Green Fuel Production from Durian Peel (w:w)

Treatment	Durian Peel Coal: Oil Sludge	Durian Peel: Oil Sludge
1	1:1	1:1
2	2:1	2:1
3	3:1	3:1
4	4:1	4:1
5	-	5:1
6	-	6:1

ผลการศึกษา

การศึกษาความสามารถในการอัดขึ้นรูปของถ่านชีวภาพและเชื้อเพลิงชีวภาพ

จากการศึกษาความสามารถในการขึ้นรูปของ ถ่านชีวภาพและเชื้อเพลิงชีวภาพจากเปลือกทุเรียน โดยใช้กากไขมันเป็นตัวประสานด้วยวิธีการอัดเย็นโดยใช้เครื่องอัดแบบเกลียว ซึ่งจะได้ขนาดถ่าน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 เซนติเมตร ความยาวประมาณ 10 เซนติเมตร และได้ทำการประเมินความสามารถในการขึ้นรูปของอัตราส่วนต่างๆ ได้ผลดัง Table 2 และ

Table 2 Characteristics of Bio-coal from Durian Peel





Characteristics	Durian Peel Coal: Oil Sludge (w:w)			
	1:1	2:1	3:1	4:1
Morphology				
Compressible	C	C	C	C
Formability	F	F	F	NF
Surface	S	S	S	R
Strong	St	St	St	W

Table 3 Characteristics of Green Fuel from Durian Peel







Characteristics	Durian Peel: Oil Sludge (w:w)					
	1:1	2:1	3:1	4:1	5:1	6:1
Morphology						
Compressibility	C	C	C	C	C	C
Formability	F	F	F	F	F	NF
Surface	S	S	S	S	S	R
Strong	St	St	St	St	St	W

Table 3 ซึ่งเกณฑ์การประเมินความสามารถในการขึ้นรูปของ ถ่านชีวภาพและเชื้อเพลิงชีวภาพพิจารณาจาก⁷

1) ความสามารถในการอัดให้ส่วนผสมออกมาจากกระบอกอัด ถ้าส่วนผสมสามารถเคลื่อนตัวออกมาจากกระบอกอัดได้ถือว่าสามารถอัดได้ (Compressible ; C) และถ้าส่วนผสมไม่สามารถเคลื่อนตัวออกมาได้จะถือว่าไม่สามารถอัดได้ (Incompressible, NC)

2) ความสามารถในการขึ้นรูปของส่วนผสม หลังจากออกจากกระบอกอัดแล้ว หากส่วนผสมคงรูปทรงกระบอกได้ แสดงว่าขึ้นรูปได้ (Formable, F) แต่ถ้าออกจากกระบอกอัดทิ้งไว้สักครู่เกิดการแตกแยกออกจากกันจนไม่สามารถเป็นรูปทรงกระบอกได้แสดงว่าขึ้นรูปไม่ได้ (Non-formable, NF)

3) ผิวของส่วนผสมหลังจากที่อัดออกมา หากมีผิวสม่ำเสมอทั้งหมดทั้งถือว่าเป็นผิวเรียบ (Smooth, S) หากว่าผิวมีรอยขรุขระหรือมีรอยร้าวถือว่าเป็นผิวขรุขระ (Rough, R)



4) ความแข็งแรง หรือการแตกหักง่าย หากถ่านมีความแข็งแรงไม่เปราะแตกหัก แสดงว่าเชื้อเพลิงมีความแข็งแรง (Strong, St) ถ้ามีการแตกหักบางส่วนหรือเมื่อจับเกิดการเปราะแตกหัก แสดงว่าเชื้อเพลิง ไม่แข็งแรง (Weak, W)

จาก Table 2 และ Table 3 พบว่า ถ่านชีวภาพและเชื้อเพลิงชีวภาพที่สามารถอัดขึ้นรูปได้ และผลิตภัณฑ์ที่ได้มีผิวเรียบและแข็งแรง คือ ถ่านชีวภาพที่อัตราส่วน 1:1-3:1 และเชื้อเพลิงชีวภาพที่อัตราส่วน 1:1-5:1 ซึ่งถ่านชีวภาพและเชื้อเพลิงชีวภาพที่อัตราส่วนดังกล่าวจะถูกนำมาทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ ที่ประกอบด้วย ค่าความหนาแน่นและค่าดัชนีการแตกร่วนในการศึกษาต่อไป

การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของ ถ่านชีวภาพและเชื้อเพลิงชีวภาพจากเปลือกทุเรียน

การศึกษาค่าความหนาแน่น

จากการศึกษาค่าความหนาแน่นของถ่านชีวภาพจากเปลือกทุเรียนที่อัตราส่วนถ่านเปลือกทุเรียน: กากไขมันเท่ากับ 1:1-3:1 และเชื้อเพลิงชีวภาพ ที่อัตราส่วนเปลือกทุเรียน: กากไขมันเท่ากับ 1:1-5:1พบว่าได้ผลดัง Figure 1





(a) (b)
Figure 1 Densities of Bio-coal and Green Fuel from Durian Peel (a) Bio-coal (b) Green Fuel

จาก Figure 1 พบว่า ค่าความหนาแน่นของ ถ่านชีวภาพและเชื้อเพลิงชีวภาพจากเปลือกทุเรียนมีแนวโน้มที่ลดลงเนื่องจากถ่านเปลือกทุเรียนและเปลือกทุเรียนมีจำนวนมากขึ้นในขณะที่ปริมาณตัวประสานมีปริมาณเท่าเดิม ทำให้ความสามารถในการยึดเกาะของตัวประสานน้อยลง เกิดช่องว่างภายในโครงสร้างของถ่านชีวภาพและเชื้อเพลิงชีวภาพมากขึ้นจึงเป็นผลให้ค่าความหนาแน่นมีค่าลดลง และจากงานวิจัยของอัจฉรา (2554)⁷ ได้กล่าวไว้ว่าถ่านชีวภาพจะมีประสิทธิภาพดี นั้น ค่าความหนาแน่นของ ถ่านชีวภาพนั้น ควรที่จะอยู่ระหว่าง 0.42-0.74 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยถ้ามีน้อยกว่า 0.42 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ถ่านชีวภาพจะมีช่องว่างภายในที่มากเกินไป ส่งผลต่อความแข็งแรงของถ่านชีวภาพ ดังนั้น จะเห็นว่า ถ่านชีวภาพและ เชื้อเพลิงชีวภาพทุกอัตราส่วนใน

Figure 1 มีค่าความหนาแน่นมากกว่า 0.42 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรที่กล่าวไว้ในงานวิจัยที่นำมาอ้างอิง

การศึกษาดัชนีการแตกร่วนของถ่านชีวภาพ

การศึกษาดัชนีการแตกร่วนของถ่านชีวภาพจากเปลือกทุเรียนที่อัตราส่วนถ่านเปลือกทุเรียน: กากไขมันเท่ากับ 1:1-3:1 และเชื้อเพลิงชีวภาพ จากเปลือกทุเรียนที่อัตราส่วนเปลือกทุเรียน: กากไขมันเท่ากับ 1:1-5:1 ได้ผลการศึกษาดัง Figure 2 ซึ่งการที่ดัชนีการแตกร่วนของถ่านชีวภาพและเชื้อเพลิงชีวภาพมีแนวโน้มที่ลดลง อาจเป็นผลมาจากการที่อัตราส่วนของถ่านเปลือกทุเรียนและเปลือกทุเรียนที่เพิ่มขึ้นในขณะที่ตัวประสานคงที่ ทำให้แรงยึดเหนี่ยวของตัวประสานน้อยลง ทำให้ถ่านชีวภาพและเชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตได้ มีความเปราะมากขึ้น ไม่แข็งแรง แตกหักง่าย



(a) (b)
Figure 2 Broken Indexes of Bio-coal and Green Fuel from Durian Peel (a) Bio-coal (b) Green Fuel

จากการศึกษางานวิจัยของประทีป (2538)⁹ พบว่า เชื้อเพลิงที่มีความเหมาะสมต่อการนำไปใช้งานควรมีค่าดัชนีการแตก่วนอยู่ระหว่าง 0.5-1.0 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผลการศึกษาพบว่า ถ่านชีวภาพและเชื้อเพลิงเขียวที่ทำการศึกษาทุกอัตราส่วนมีค่าดัชนีการแตก่วนอยู่ระหว่าง 0.5 -1.0 จึงมีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้งาน จากผลการศึกษาข้างต้น เมื่อพิจารณาคุณสมบัติทางกายภาพของถ่านชีวภาพและเชื้อเพลิงเขียวพบว่า ถ่านชีวภาพที่อัตราส่วน 3:1 และเชื้อเพลิงเขียวที่อัตราส่วน 5:1 เป็นอัตราส่วนที่เหมาะสม ทั้งนี้ เนื่องจากเมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงประเภทเดียวกัน อัตราส่วนที่เลือกนั้นมีคุณสมบัติสอดคล้องกับคุณสมบัติเชื้อเพลิงที่เหมาะสม อีกทั้ง

มีองค์ประกอบหลัก คือ ถ่านเปลือกทุเรียน และเปลือกทุเรียนที่เป็นแหล่งที่ให้ความร้อนและเป็นวัตถุดิบที่ต้องการจัดการเป็นปริมาณมากเมื่อเทียบกับอัตราส่วนอื่น สำหรับการศึกษาขั้นต่อไปถ่านชีวภาพและเชื้อเพลิงเขียวที่ผลิตได้จากอัตราส่วนที่เหมาะสมจะ ถูกนำไปทำการทดสอบคุณสมบัติการเป็นเชื้อเพลิง

การศึกษาคุณสมบัติการเป็นเชื้อเพลิงของถ่านชีวภาพและเชื้อเพลิงเขียวจากเปลือกทุเรียน

ในการศึกษาคุณสมบัติด้านการเป็นเชื้อเพลิงถ่านชีวภาพและเชื้อเพลิงเขียวจากเปลือกทุเรียนในอัตราส่วนที่เหมาะสมจะได้ผลดัง Table 4

Table 4 Fuel Characteristics of Bio-coal and Green Fuel from Durian Peel


Fuel / Characteristics	Moisture (%)	Ash (%)	Volatile Matter (%)	Fixed Carbon (%)	Heating Energy (kJ/kg)
Bio-coal (3:1)	4.31	14.95	11.69	69.05	25,996
Green Fuel (5:1)	5.98	16.61	21.36	56.05	21,655
Community Standard of Fuel Briquet ¹⁰	≤ 8	≤ 10	≤ 25	≥ 70	≥ 21,000

จากผลการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณสมบัติด้านการเป็นเชื้อเพลิงของถ่านชีวภาพและเชื้อเพลิงเขียวจากเปลือกทุเรียนพบว่า มีความชื้น ปริมาณสารระเหย และค่าความร้อนผ่านเกณฑ์มาตรฐานชุมชนถ่านอัดแท่ง แสดงให้เห็นว่า ถ่านชีวภาพและเชื้อเพลิงเขียวสามารถให้ความร้อนได้ดี คงรูปได้นาน และก่อให้เกิดผลกระทบต่อมลพิษทางอากาศไม่มากนัก อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก ถ่านชีวภาพและเชื้อเพลิงเขียวมีปริมาณเถ้าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ทำให้อาจเกิดปัญหาในแง่ของเถ้าที่มีเป็นจำนวนมากจำเป็นต้องหาวิธีการกำจัดที่ถูกวิธี เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม นอกจากนี้ การที่ถ่านชีวภาพมีค่าคาร์บอนคงตัวสูงกว่า


และค่าความชื้น ปริมาณเถ้า และสารระเหยต่ำกว่าเชื้อเพลิงเขียวนั้นเป็นผลมาจากวัตถุดิบที่ใช้ เนื่องจากถ่านชีวภาพเป็นการนำถ่านเปลือกทุเรียนซึ่งเป็นวัสดุ ที่ผ่านการเผาให้เป็นถ่านมาใช้เป็นวัตถุดิบ ในขณะที่เชื้อเพลิงเขียวเป็นการใช้เปลือกทุเรียนทำให้มีความชื้นมากกว่า และเมื่อนำไปเผาจึงยังคงมีส่วนของสารที่จะเปลี่ยนรูปเป็นเถ้าและสารระเหยมากกว่า ถ่านชีวภาพ

ผลการศึกษาการทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานของความร้อนของถ่านชีวภาพและเชื้อเพลิงเขียวจากเปลือกทุเรียน

จากผลการทดสอบการต้มน้ำโดยใช้ถ่านชีวภาพและเชื้อเพลิงเขียวจากเปลือกทุเรียน พบว่าได้ผลแสดงดัง Figure 3 and Table 5



(a)



(b)

Figure 3 Heat efficiencies of Bio-coal and Green Fuel from Durian Peel (a) Bio-coal (b) Green Fuel

Table 5 Heat efficiencies of Bio-coal and Green Fuel from Durian Peel

Fuel	Average heat efficiency (%)
Bio-coal (3:1)	20.14
Green Fuel (5:1)	16.94

จากผลการศึกษา Figure 3 จะพบว่า เมื่อนำ ถ่านชีวภาพและเชื้อเพลิงเขียวจากเปลือกทุเรียนไปเผาไหม้ให้ความร้อนกับน้ำ ถ่านชีวภาพจะให้ความร้อนกับน้ำได้มากกว่าเชื้อเพลิงเขียว สังเกตจากอุณหภูมิของน้ำทุกหม้อ (pot) ที่มีแนวโน้มที่สูงกว่า เมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงเขียว อีกทั้งยังใช้เวลาการให้ความร้อนที่ยาวนานกว่า สอดคล้องกับค่าประสิทธิภาพการใช้งานความร้อนซึ่งเป็นร้อยละของความร้อนที่ถูกปลดปล่อยออกเมื่อถ่านชีวภาพและเชื้อเพลิงเขียวถูกเผาไหม้ที่ถ่านชีวภาพมีค่าสูงกว่าเชื้อเพลิงเขียว ดังแสดงใน Table 5 นอกจากนี้ จากการสังเกตการเผาไหม้พบว่า การเผาไหม้ถ่านชีวภาพจะทำให้เกิดควันได้น้อยกว่าเชื้อเพลิงเขียว สอดคล้องกับปริมาณของสารระเหยที่ได้กล่าวถึงใน Table 4 ดังนั้น หากพิจารณาในส่วนของประสิทธิภาพการนำมาใช้งานและมลพิษทางอากาศที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการใช้งานพบว่า ถ่านชีวภาพมีความเหมาะสมมากกว่า อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ได้ข้อมูลในการเปรียบเทียบที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงได้มีการศึกษาราคาพลังงานของเชื้อเพลิงทั้ง 2 รูปแบบ โดยผู้วิจัยได้มีการพิจารณาต้นทุนในการผลิตถ่านชีวภาพและเชื้อเพลิงเขียวจากเปลือกทุเรียน เฉพาะในส่วนของการตัดกิ่ง รางงาน และกำลังไฟฟ้าที่ใช้ในกระบวนการผลิต⁶ พบว่า ถ่านชีวภาพมีราคาพลังงานเท่ากับ 0.31 บาทต่อเมกะจูล ในขณะที่เชื้อเพลิงเขียวมีราคาพลังงานเท่ากับ 1.13 บาทต่อเมกะจูล ซึ่งหากนำมาเปรียบเทียบกับถ่านไม้ที่ขายอยู่ตามท้องตลาดที่มีราคาประมาณกิโลกรัมละ 20 บาท และมีค่าความร้อน (ถ่านไม้ยางพารา) อยู่ที่ 7,650 กิโลแคลอรีต่อกิโลกรัม¹¹ คิดเป็นราคาพลังงานได้เท่ากับ 0.62 บาทต่อเมกะจูล พบว่า มีราคาพลังงานที่ต่ำกว่า และเมื่อพิจารณาคุณสมบัติการเป็นเชื้อเพลิงประสิทธิภาพการใช้งานความร้อน และราคาพลังงาน พบว่า ถ่านชีวภาพจากเปลือกทุเรียน ที่อัตราส่วนถ่านเปลือกทุเรียนต่อกากไขมันเท่ากับ 3:1 โดยน้ำหนักจัดว่าเป็น เชื้อเพลิงที่มีศักยภาพ สามารถนำมาใช้ทดแทนถ่านไม้ได้

สรุปผลการศึกษา

ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า รูปแบบเชื้อเพลิงจากเปลือกทุเรียนที่เหมาะสม คือ ถ่านชีวภาพจากเปลือกทุเรียนที่อัตราส่วนเท่ากับ 3:1 โดยน้ำหนัก ซึ่งถ่านชีวภาพที่ผลิตได้

อัตราส่วนดังกล่าว มีความแข็งแรง สามารถให้ความร้อนสูงและยาวนาน โดยมีความร้อนสูงถึง 25,996 กิโลจูลต่อกิโลกรัม และประสิทธิภาพการใช้งานความร้อน ร้อยละ 20.14 และเมื่อคำนวณราคาพลังงานพบว่า มีราคาพลังงานเท่ากับ 0.31 บาทต่อเมกะจูล จัดว่าเป็นเชื้อเพลิงที่มีศักยภาพ นอกจากนี้ การใช้เปลือกทุเรียนมาผลิตถ่านชีวภาพนี้ นอกจากจะทำให้เกิดใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้ง (Waste Utilization) แล้ว ยังเป็นการจัดการวัสดุ เหลือทิ้ง (Waste Management) จัดเป็นแนวทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจอีกแนวทางหนึ่ง

เอกสารอ้างอิง

1. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน. รายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย 2561. 364 หน้า.
2. มณฑาสินี หอมหวาน. พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือกใหม่สำหรับอนาคต. ได้จาก: URL:http://www.bu.ac.th/knowledgecenter/execute_journal/jan_mar_12/pdf/aw014.pdf [31 สิงหาคม 2562]
3. เทคโนโลยีชาวบ้านออนไลน์. เปลือกทุเรียนมีค่า อย่าทิ้ง เปลี่ยนโฉมใหม่เป็น "พลาสติกชีวภาพ" สร้างรายได้มหาศาล. ได้จาก: URL: https://www.technologychoban.com/agricultural-technology/article_60898 [31 สิงหาคม 2562]
4. ชิตชนนตรี บุญเฉลียว และ สุรชาติพิทย์ จันศิริ. การผลิตแผ่นฉนวนกันความร้อนจากเปลือกทุเรียน โดยใช้วัสดุเหลือใช้เป็นตัวประสาน. [ปัญหาพิเศษวิทยาศาสตร์บัณฑิต]. มหาสารคาม: สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ; 2559.
5. นภัทร ตั้งมันคงวรกุล. การผลิตแท่งเชื้อเพลิงจากวัสดุเหลือใช้ในอุตสาหกรรมกระดาษและครีวรีออน. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 2557 ; 6(11): 66-77.
6. สายบัว วงษ์แสง และกิตติชัย มีทอง. การผลิต ถ่านชีวภาพจากเหง้ามันสำปะหลัง. [ปัญหาพิเศษวิทยาศาสตร์บัณฑิต]. มหาสารคาม: สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ; 2554.
7. อัจฉรา อัครจุฑกุลชัย. การนำเปลือกทุเรียนและ ใช้ในรูปแบบเชื้อเพลิง [ปริญาการศึกษามหาบัณฑิต]. กรุงเทพฯ: ภาควิชาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ; 2554.

8. ญัฐ เจียมเรืองจรัส และธิดารัตน์ พิลาก. การผลิตถ่านชีวภาพจากต้นฝ้าย. [ปัญหาพิเศษสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม]. มหาสารคาม: คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ; 2546. 98 น.
9. ประทีป ปิ่นท้วม. การศึกษาการนำซีลีเยอที่เหลือหลังจากการเพาะเห็ดมาใช้ในการแปรรูปเชื้อเพลิงอัดแท่ง. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล ; 2538. 75 น.
10. มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนถ่านอัดแท่ง (มผช.238/2547). ได้จาก: URL: http://tcps.tisi.go.th/pub/tcps238_47.pdf [31 สิงหาคม 2562].
11. THAI SUMI CO., LTD. การวิเคราะห์ค่าความร้อนค่าคงตัวของถ่าน ค่าของสารระเหย ค่ากำมะถันของวัสดุต่างๆ . ได้จาก: URL: <https://www.charcoal.snmcenter.com/charcoalthai/hot.php> [10 May, 2020].