

การดูดซับสีไดเรกท์โดยใช้ถั่วแกลบดำ

Adsorption of Direct Red Dye Using Rice Husk Ash

ปันใจ สืบประเสริฐสิทธิ¹, สุมรัตน์ กองวี²

Panjai Saueprasearsit¹, Sumonrat Kongwee²

Received: 9 April 2016; Accepted: 12 July 2016

บทคัดย่อ

สีไดเรกท์เรดจัดว่าเป็นสารมลพิษทางน้ำที่สำคัญที่พบในน้ำเสียจากอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซึ่งปัจจุบันลงสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติ อาจก่อให้เกิดผลกระทบทั้งต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยจึงได้สนใจศึกษาบำบัดสีไดเรกท์เรดด้วยการดูดซับโดยใช้ถั่วแกลบดำเป็นตัวดูดซับ โดยทำการศึกษาในรูปแบบการทดลองแบบทีละเท ซึ่งปัจจัยการดูดซับที่ทำการศึกษาประกอบด้วย ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ระยะเวลาสัมผัส ความเข้มข้นเริ่มต้นของสีไดเรกท์เรด และอุณหภูมิ นอกจากนี้ได้ทำการศึกษาผลไกการดูดซับและประเมินค่าความสามารถในการดูดซับสูงสุดโดยใช้สมการไอโซเทอร์มของแอลกอฮอล์และฟรุนดิช และการศึกษาพารามิเตอร์ทางเธรร์โน่ไดนามิกส์ (ΔG° , ΔH° and ΔS°) โดยใช้สมการของเวนท์ ซอฟฟ์

จากการศึกษาพบว่า สภาพที่เหมาะสมในการดูดซับสีไดเรกท์เรดโดยใช้ถั่วแกลบดำ คือ ค่าความเป็นกรด-ด่าง เท่ากับ 2 ระยะเวลาสัมผัส 30 นาที ความเข้มข้นของสีไดเรกท์เรดเท่ากับ 10 มิลลิกรัมต่อลิตร และอุณหภูมิ 60 เซลเซียส สำหรับการศึกษาไอโซเทอร์มของการดูดซับพบว่าสอดคล้องทั้งสมการแอลกอฮอล์และสมการของ ฟรุนดิช โดยความสามารถสูงสุดของการดูดซับตามสมการของแอลกอฮอล์ มีค่าเท่ากับ 20.08 มิลลิกรัมของสีไดเรกท์เรดต่อ 1 กรัมของถั่วแกลบดำ นอกจากนี้จากผลของการศึกษาพารามิเตอร์ทางเธรร์โน่ไดนามิกส์ พบร้า ปฏิกิริยาการดูดซับสามารถเกิดขึ้นได้เอง (Spontaneous reaction) และเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อน (Endothermic reaction) จากผลการศึกษาทั้งหมดสามารถสรุปได้ว่า ถั่วแกลบดำจัดเป็นตัวดูดซับที่มีประสิทธิภาพในการดูดซับสีไดเรกท์เรดและการใช้ถั่วแกลบดำมาเป็นวัสดุดูดซับนั้นจัดเป็นแนวทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

คำสำคัญ: การดูดซับ สีไดเรกท์เรด ถั่วแกลบดำ

Abstract

Direct red dye is a significant water pollutant that has been identified in wastewater from the textile industry. Its release into the natural resources can affect human health and the ecosystem. Therefore, this research project studied the treatment of direct red dye by adsorption while using rice husk ash as an adsorbent. All experiments were carried out in the batch technique. Adsorption factors consisted of pH, contact time, initial direct red dye concentration, and temperature. Langmuir and Freundlich isotherms were investigated for the maximum adsorption capacity and explaining the adsorption mechanism. Furthermore, Van's Hoff equation evaluated thermodynamic parameters as ΔG° , ΔH° and ΔS°

The results indicated that the appropriate condition for direct red dyes adsorption using rice husk ash is at pH 2, contact time of 30 minutes, initial direct red dye concentration of 10 mg/L and temperature of 60°C. This result is fitted with Langmuir isotherm and Freundlich isotherm. The maximum capacity is 20.08 mg of direct red dyes per g of rice husk ash follow to Langmuir isotherm. Moreover, the results presented that the adsorption can occur in natural condition and the results presented that the adsorption was a spontaneous reaction and endothermic reaction. From all results, it can be concluded that rice husk ash is an efficient adsorbent and using rice husk ash serve as an eco-friendly approach.

Keywords: adsorption, direct red dye, rice husk ash

¹ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คงสิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์/โทรสาร (043) 754435 โทรศัพท์มือถือ (095) 6595844 อีเมล panjai.s@hotmail.com

² คงสิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดมหาสารคาม 44150

¹ Assistant Professor, Faculty of Environment and Resource Studies, Mahasarakham University, Kantharawichai, Mahasarakham 44150,
Tel. (043) 754435, (095) 6595844, e-mail-panjai.s@hotmail.com

² Faculty of Environment and Resource Studies, Mahasarakham University, Kantharawichai, Mahasarakham 44150

บทนำ

ในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า น้ำเสียสีข้อมที่เกิดจากอุตสาหกรรมสิ่งทอจัดว่า เป็นมลพิษทางน้ำที่สำคัญซึ่งเมื่อเกิดการปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติแล้ว อาจก่อให้เกิดผลกระทบทั้งต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม¹ โดยจากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า องค์ประกอบของสีข้อมสามารถสะสมในร่างกายของมนุษย์ก่อให้เกิดโรคมะเร็งและความผิดปกติของอวัยวะต่างๆ ที่เข้าไปสะสม นอกจากนี้สีข้อมที่มีองค์ประกอบของสารอินทรีย์เมื่อปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ำจะก่อให้เกิดการย่อยสลายและดึงออกซิเจนไปใช้ทำให้ออกซิเจนในแหล่งน้ำลดลงซึ่งจะทำให้เกิดผลกระทบต่อสัตว์น้ำทำให้สัตว์น้ำไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้² จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยจำนวนมากพยายามหาวิธีที่จะนำสีข้อมโดยวิธีการนำบัดมีได้หลายรูปแบบ เช่น การตอกตะกอนทางเคมี (Chemical Coagulation) กระบวนการนำบัดทางชีววิทยา (Biological Treatment) การออกซิไดซ์ด้วยโอโซน (Ozone Treatment) สำหรับวิธีการดูดซับนั้นจัดว่าเป็นวิธีการนำบัดอีกรูปแบบหนึ่งที่ใช้หลักการขันพื้นฐานเป็นกระบวนการที่เข้าใจง่าย ไม่จำเป็นต้องใช้ความรู้ความชำนาญการมากนัก³ รวมทั้งวัสดุดูดซับที่นำมาใช้นั้นสามารถใช้สุดเหลือทิ้งที่มีราคาถูกหลายชนิดมาใช้เป็นตัวดูดซับได้ เช่น แกลบูชานอ้อย เศษไม้ กากมันสำปะหลัง ซังข้าวโพด กะลามะพร้าว⁴⁻¹¹ สำหรับงานวิจัยนี้วัสดุดูดซับที่นำมาใช้ คือ เถ้าแกลบดำ ซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งจากการกระบวนการเผาไหม้เพื่อผลิตกระเบ้าไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าร้อยเอ็ดกรีน จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งในแต่ละปี โรงไฟฟ้าดังกล่าว มีปริมาณเถ้าแกลบดำที่เป็นวัสดุเหลือทิ้งจากการกระบวนการผลิตเป็นจำนวนมาก โดยเถ้าแกลบดำที่ผลิตได้บางส่วนจะมอบให้แก่เกษตรกรเพื่อใช้ในการปรับปรุงดินสำหรับการเพาะปลูก การเพาะชำกล้าไม้ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบปริมาณที่นำไปใช้ประยุกต์กับปริมาณที่ผลิตได้พบว่ายังเป็นปริมาณที่ไม่มากนัก ทำให้ทางโรงไฟฟ้าประสบปัญหาในการจัดการเถ้าแกลบดำดังกล่าว และจากการศึกษา งานวิจัยที่ผ่านมาเกี่ยวกับคุณสมบัติและคุณลักษณะของเถ้าแกลบ พบว่า เถ้าแกลบดำ ประกอบด้วย ซิลิกาประมาณ 70-95 % และมีคาร์บอนประมาณ 5-30 % ที่เหลือ เป็น CaO, MgO, NaO₂, K₂O, Al₂O₃, Fe₂O₃ และ Sulfate¹² และเถ้าแกลบ คำมีพื้นที่ผิวสูงทำให้ถูกนำไปใช้เป็นตัวดูดซับสารเคมี สารอินทรีย์ระเหยได้ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ทองแดง ดูดซับไออกอนของตะกั่วและปรอท¹³ เป็นต้น จากข้อมูลทั้งหมด ดังกล่าว ทำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะนำเถ้าแกลบดำมาใช้เป็นตัวดูดซับสีข้อมในงานวิจัยนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการดูดซับ สีไดเร็กท์เรดโดยใช้เถ้าแกลบดำ และทราบถึง

กลไกการดูดซับสีไดเร็กท์โดยใช้เถ้าแกลบดำ ทั้งในส่วนของการเข้าไปยึดจับของอนุภาคสีบนเถ้าแกลบดำ (จากการศึกษาไออกซิเทอร์มของการดูดซับ) และพลังงานที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาการดูดซับ (จากการศึกษาเทอร์โมไดนามิกส์ของการดูดซับ) ซึ่งประโยชน์ของงานวิจัยนี้ นอกเหนือจากการนำบัดน้ำเสียสีข้อมแล้ว ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือทิ้ง ตลอดจนเป็นการช่วยลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมในกรณีที่มีการจัดการวัสดุดังกล่าวไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ จัดว่าเป็นวิธีการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วยหนึ่ง

วัสดุและวิธีการทดลอง

1. การเตรียมน้ำเสียสังเคราะห์

น้ำสีไดเร็กท์เรด โดยสีตังกล่าเวเป็นสีข้อมใหม่ตราช้างเป็นสีเบอร์ 12 B (สีบานเย็น: Direct Red 31) ซึ่งจาก การศึกษาพบว่า ซึ่งมีโครงสร้างดัง (Figure 1)¹⁴ ปริมาณ 1 กรัม บรรจุลงในขวดปรับปริมาตรขนาด 1,000 มิลลิลิตร เติมน้ำกลั่นจนปริมาตรเท่ากับ 1,000 มิลลิลิตร จากนั้นทำการเขย่าจนสีไดเร็กท์เรดละลายหมด ทำการบรรจุสารละลายที่ได้ลงในขวดบรรจุสาร ปิดฝาให้สนิท เพื่อใช้เป็น Stock Solution ที่ความเข้มข้น 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตรที่นำมาเจือจางให้ได้สีไดเร็กท์เรด ที่ความเข้มข้นต่างๆ ตามการทดลองในลำดับต่อไป




Figure 1 Structure of Direct Red 31¹⁴

2. การเตรียมเถ้าแกลบดำ

นำเถ้าแกลบดำมากร่อนผ่านตะแกรงมาตรฐานขนาด 250 ไมครอนและ 500 ไมครอน เป็นระยะเวลา 1 ชั่วโมง นำเถ้าแกลบดำที่ค้างบนตะแกรงขนาด 250 ไมครอน มาทำการล้างน้ำกลั่นเพื่อทำความสะอาดน้ำที่ผ่านการล้างมีค่าความเป็นกรด-ด่าง (ค่า pH) เท่ากับค่า pH ของน้ำกลั่น นำเถ้าแกลบดำที่ผ่านการล้างมาทำการอบที่ 105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ทิ้งไว้ให้เย็นในโถดูดความชื้นบรรจุลงถุงพลาสติกมัดปากถุงให้แน่นเพื่อป้องกันความชื้น

3. การศึกษาปัจจัยที่มีผลในการดูดซับ

3.1 การศึกษาผลของค่า pH

นำน้ำเสียสังเคราะห์ที่มีความเข้มข้นของสีไดเร็กท์เรด 10 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาตร 200 มิลลิลิตร มาทำการปรับค่า pH ให้มีค่าเท่ากับ 2 และทำการเทลงในขวดรูปชามพูขนาด 250 มิลลิลิตร จำนวน 4 ขวด ขนาด 50 มิลลิลิตร

ทำการเติมถ่านแกลบดำลงในขวดรูปชามพู่ที่มีน้ำเสียสังเคราะห์บรรจุอยู่จำนวน 3 ขวด (1 ขวดที่เหลือเป็น Blank) ขวดละ 0.5 กรัม นำไปเขย่าที่ความเร็วรอบ 150 รอบต่อนาที เป็นระยะเวลา 30 นาที ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส จากนั้นนำของผสมที่ได้ไปทำการกรองด้วยกระดาษกรอง Whatman เบอร์ 40 จากนั้นนำสารละลาย ส่วนที่ใส่ไปทำการหาความเข้มข้นของสีไดเร็กท์เรดโดยใช้เครื่องสเปกโตรโฟโตเมตร์ (รุ่น 20 GENESYS ยี่ห้อ SPECTRONIC) ทำการทดลองซ้ำแต่เปลี่ยนค่า pH เป็น 3 – 7 และนำผลการทดลองที่ได้มาศึกษาผลของค่า pH ที่มีต่อการดูดซับสีไดเร็กท์เรดโดยใช้ถ่านแกลบดำ และหาค่า pH ที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการทดลองลำดับถัดไป

3.2 การศึกษาผลของระยะเวลาสัมผัส

นำน้ำเสียสังเคราะห์ที่มีความเข้มข้นของสีไดเร็กท์เรด 10 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาตร 2,000 มิลลิลิตร ทำการปรับค่า pH ให้เท่ากับค่า pH ที่เหมาะสม เท่าน้ำเสียสังเคราะห์ที่ปรับค่า pH เรียบร้อยแล้วในขวดรูปชามพู่ขนาด 250 มิลลิลิตร จำนวน 36 ขวด ขนาดละ 50 มิลลิลิตร จากนั้นทำการแบ่งขวดรูปชามพู่ออกเป็น 9 ชุด ชุดละ 4 ขวด เติมถ่านแกลบดำลงในขวดรูปชามพู่ละ 0.5 กรัม จำนวน 3 ขวดต่อ 1 ชุด จากนั้นนำขวดรูปชามพู่ทั้งหมดไปเขย่าที่ความเร็วรอบ 150 รอบต่อนาที เป็นระยะเวลา 0, 5, 10, 15, 30, 60, 120, 240, 360 นาที (1 ชุด = 1 ระยะเวลา) ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนด นำชุดขวดรูปชามพู่ของระยะเวลาดังกล่าวมาทำการกรองของผสมด้วยกระดาษกรอง Whatman เบอร์ 40 และนำสารละลายส่วนใส่ไปทำการหาค่าความเข้มข้นของสีไดเร็กท์เรด โดยใช้เครื่องสเปกโตรโฟโตเมตร์ทำการทดลองซ้ำแต่เปลี่ยนค่าความเข้มข้นเป็น 25 มิลลิกรัมต่อลิตร และนำผลการทดลองที่ได้มาศึกษาผลของระยะเวลาสัมผัสที่มีต่อการดูดซับสีไดเร็กท์เรดโดยใช้ถ่านแกลบดำ และหาค่าระยะเวลาสัมผัสที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการทดลองลำดับถัดไป

3.3 การศึกษาผลของความเข้มข้นเริ่มต้นของสีไดเร็กท์เรดและอุณหภูมิ

นำน้ำเสียสังเคราะห์ที่มีความเข้มข้นของสีไดเร็กท์เรด 5, 10, 25, 50 และ 100 มิลลิกรัมต่อลิตร มาความเข้มข้นละ 200 มิลลิลิตร บรรจุลงในบีกเกอร์ขนาด 250 มิลลิลิตร ทำการปรับค่า pH ให้มีค่าเท่ากับค่า pH ที่เหมาะสม จากนั้นทำการแบ่งน้ำเสียสังเคราะห์ลงในขวดรูปชามพู่ขนาด 250 มิลลิลิตร จำนวน 4 ขวด ขนาดละ 50 มิลลิลิตร (4 ขวดต่อ 1 ความเข้มข้น) ทำการเติมถ่านแกลบดำ 0.5 กรัมลงในขวดรูปชามพู่จำนวน 3 ขวดต่อ 1 ความเข้มข้น จากนั้นนำขวดรูปชามพู่

ทั้งหมดไปเขย่าด้วยความเร็วรอบ 150 รอบต่อนาที ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลาที่เหมาะสม ทำการกรองของผสมด้วยกระดาษกรอง Whatman เบอร์ 40 และนำสารละลายส่วนใส่ไปทำการหาค่าความเข้มข้นโดยใช้เครื่องสเปกโตรโฟโตเมตร์ ทำซ้ำแต่เปลี่ยนอุณหภูมิเป็น 45 และ 60 องศาเซลเซียส และนำผลการทดลองที่ได้มาศึกษาໄอโซเทอร์มและกลไกทางเทอร์โมไดนามิกส์การดูดซับ นอกจากนี้ จากการศึกษานี้จะทำให้ทราบค่าความเข้มข้นเริ่มต้นของสีไดเร็กท์เรด และอุณหภูมิที่เหมาะสม ในการศึกษาของผลของปัจจัยการดูดซับที่มีต่อการดูดซับสีไดเร็กท์เรดโดยใช้ถ่านแกลบดำ (3.1 – 3.3) จะอยู่ในรูปของความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ศึกษา กับประสิทธิภาพการดูดซับ (Adsorption efficiency; %) หรือความสามารถในการดูดซับ (Adsorption capacity; mg/l) ซึ่งสามารถหาได้จากสมการที่ (1) และ (2)¹⁵

$$\text{Adsorption efficiency (\%)} = ((C_i - C_f)/C_i) \times 100\% \quad (1)$$

$$\text{Adsorption capacity (mg/g)} = (C_i - C_f)/m \times V \quad (2)$$

เมื่อ C_i คือความเข้มข้นเริ่มต้นของสีไดเร็กท์เรด (mg/l), C_f คือความเข้มข้นของสีไดเร็กท์เรด (mg/l) หลังผ่านการดูดซับ, m = ปริมาณของถ่านแกลบดำ (g) และ V = ปริมาตรของสารละลาย (l)

3.4 การศึกษาໄอโซเทอร์มของการดูดซับ

การศึกษาໄอโซเทอร์มของการดูดซับเพื่อ อธิบายลักษณะการดูดซับของสีไดเร็กท์เรดบนพื้นที่ผิวของถ่านแกลบดำในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาโดยใช้สมการໄอโซเทอร์มของ Langmuir และ Frumkin ซึ่งรายละเอียดของสมมติฐานในการสร้างสมการและรูปของสมการมีดังนี้^{15,16}

1) ลงกราฟเมียร์ໄอโซเทอร์ม (Langmuir isotherm)

สมมติฐาน: การดูดซับสีไดเร็กท์เรดบนถ่านแกลบดำจะอยู่ในรูปแบบการดูดซับแบบชั้นเดียว (Monolayer) ปัจจัยที่มีผลต่อการดูดซับคือ พื้นที่ผิวของถ่านแกลบดำ ขนาดของรูพรุนของถ่านแกลบดำ และขนาดของอนุภาคของสีไดเร็กท์เรด และปฏิกิริยาระหว่าง สีไดเร็กท์เรดและถ่านแกลบดำ

$$\text{สมการ: } C_e/q_e = (1/q_m)C_e + 1/q_m K_L \quad (3)$$

$$1/q_e = (1/K_L q_m)(1/C_e) + 1/q_m \quad (4)$$

2) ฟรุนเดิชໄอโซเทอร์ม (Freundlich isotherm)

สมมติฐาน: การดูดซับสีไดเร็กท์เรดบนถ่าน

แกลบคำจะอยู่ในรูปแบบการดูดซับมากกว่าหนึ่งชั้น (Multi-layer) นอกจากปัจจัยที่มีผลที่กล่าวในส่วนของ Monolayer แล้ว แรงปฏิกิริยาระหว่างชั้นของอนุภาคนองสีไดเร็กท์เรดจะมีผลต่อการดูดซับด้วย

$$\text{สมการ: } \ln q_e = (1/n) \ln C_e + \ln K_F \quad (5)$$

เมื่อ C_e = ความเข้มข้นของสีไดเร็กท์เรด ณ จุดสมดุลของการดูดซับ (mg/l), q_e = ความสามารถในการดูดซับณ จุดสมดุลของการดูดซับ (mg/g), q_m = ความสามารถในการดูดซับสูงสุด (mg/l), K_L = ค่าคงที่ของแลงก์เมียร์ และ K_F = ค่าคงที่ของฟรอนดิช

3.5 การศึกษาเเทอร์โมไดนามิกส์ของการดูดซับ

การศึกษาเเทอร์โมไดนามิกส์ของการดูดซับสีไดเร็กท์-เรดโดยใช้ถ้าแกลบคำ เป็นการศึกษาเพื่ออธิบาย พลังงานที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาการดูดซับ โดยพารามิเตอร์ทางเเทอร์โมไดนามิกส์ที่ศึกษา ประกอบด้วย (1) ค่าพลังงาน อิสระ (ΔG°) ซึ่งเป็นค่าที่แสดงว่ามีความจำเป็นต้องให้พลังงานเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาการดูดซับหรือไม่ หากค่าดังกล่าวเป็น + แสดงว่าต้องการพลังงานเพิ่มเติมไม่สามารถเกิดปฏิกิริยาเองได้ ถ้าค่าเป็น - แสดงว่าเป็นปฏิกิริยาที่สามารถเกิดขึ้นได้เอง หรือที่เรียกว่า Spontaneous reaction (2) ค่า เอโนทาลปี (ΔH°) หรือค่าพลังงานของปฏิกิริยาเกิดจากการนำค่าพลังงานของผลิตภัณฑ์ – พลังงานของสารตั้งต้นในการทำปฏิกิริยา ถ้าค่านี้เป็น - แสดงว่าค่าพลังงานของสารตั้งต้นมากกว่าพลังงานของผลิตภัณฑ์แสดงว่าปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเป็นปฏิกิริยา cavity ความร้อน (Exothermic reaction) ในทางตรงกันข้ามถ้าค่าเป็น + แสดงว่าเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อน (Endothermic reaction) และ (3) ค่าเอนโทรปี (ΔS°) ซึ่งเป็นค่าที่บอกถึงความไม่เป็นระเบียบของระบบที่มีความสัมพันธ์ต่อ ความยากง่ายของการเกิดปฏิกิริยา กล่าวคือ หากค่าเอนโทรปีเป็น - แสดงว่าระบบมีความเป็นระเบียบมากการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือปฏิกิริยาอยู่ทำได้ยาก แต่หากค่าดังกล่าวเป็น + แสดงว่าระบบมีความไม่เป็นระเบียบมากการที่จะทำให้เกิดปฏิกิริยาอยู่ทำได้ง่าย สำหรับ สมการที่ใช้ในการคำนวณค่าทั้งสาม เป็นดังสมการ (6) – (8)

$$\Delta G^\circ = -RT \ln K_L \quad (6)$$

$$\Delta G^\circ = \Delta H^\circ - T\Delta S^\circ \quad (7)$$

$$\ln K_L = \Delta H^\circ / RT + \Delta S^\circ / R \quad (8)$$

เมื่อ ΔG° คือพลังงานอิสระของ Gibbs ($\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$), ΔH° คือการเปลี่ยนแปลงเอนทาลปี ($\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$), ΔS° คือ การเปลี่ยนแปลงเอนโทรปี ($\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$), R คือ ค่าคงที่ของ ก๊าซ ($8.314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$), K_L คือค่าคงที่สมดุลทางเเทอร์โม-ไดนามิกส์ และ T คือค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ (K)

ผลและอภิปรายผล

1.1 ผลของค่า pH

จากการศึกษาผลของค่า pH ที่มีต่อการดูดซับสีไดเร็กท์เรดโดยใช้ถ้าแกลบคำ พบว่า ได้ผลการศึกษาแสดงได้ดัง (Figure 2)




Figure 2 Effects of pH on direct red dye adsorption

จาก (Figure 2) แสดงให้เห็นว่าช่วงค่า pH ต่ำ ประสิทธิภาพการดูดซับสีไดเร็กท์เรดจะมีค่าสูงทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในช่วง pH ต่ำ ปริมาณของ H^+ ที่ล้อมรอบถ้าแกลบคำ มีเป็นจำนวนมาก ในขณะที่จากการศึกษาโครงสร้างสีไดเร็กท์เรด พบว่า มีหมู่ชัลโfonic ซึ่งมีประจุลบทำให้เกิดแรงดึงดูดเนื่องจากความแตกต่างของประจุสั่งผลให้การดูดซับมีประสิทธิภาพสูง^{17,18} และเมื่อ pH ของสารละลายสูงขึ้นจะทำให้ปริมาณ H^+ มีค่าลดลงส่งผลให้แรงดึงดูดเนื่องจากความแตกต่างของประจุลดลงตามไปด้วยประสิทธิภาพการดูดซับจึงลดต่ำลงตามไปด้วย^{19, 20} จากผลการทดลองดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่าค่า pH ที่เหมาะสมในการดูดซับสีไดเร็กท์เรดโดยใช้ถ้าแกลบคำคือ ค่า pH เท่ากับ 2

1.2 ผลของระยะเวลาสัมผัส

จากการศึกษาผลของระยะเวลาสัมผัสที่มีต่อ ประสิทธิภาพการดูดซับสีไดเร็กท์เรดโดยใช้ถ้าแกลบคำ พบว่า ผลการศึกษาแสดงได้ดัง (Figure 3)




Figure 3 Effects of contact time on direct red adsorption

จาก (Figure 3) ประสิทธิภาพการดูดซับสีไดเร็กท์เรด ที่ระยะเวลาสัมผัสต่างๆ กัน พบว่า ที่ความเข้มข้น 10 และ 25 มิลลิกรัมต่อลิตร มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน คือ ประสิทธิภาพการดูดซับจะสูงขึ้นในช่วง 0-30 นาทีแรกของการดูดซับเนื่องจากในระยะแรกพื้นที่ผิวของถ่านแกลบด้วยไม่มีอนุภาคเข้าไปยึดจับทำให้การเข้าไปทำปฏิกิริยาหรือการดูดซับระหว่างสีไดเร็กท์เรดและพื้นที่ผิวของถ่านแกลบดำเนินไปได้อย่างรวดเร็ว²¹ จากนั้นประสิทธิภาพการดูดซับ สีไดเร็กท์เรด จะเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยและเริ่มเข้าสู่สมดุลของการดูดซับ (ประสิทธิภาพการดูดซับคงที่) หรืออัตราการดูดซับเท่ากับอัตราการรายชับที่ระยะเวลาสัมผัส 30 นาที ดังนั้นระยะเวลาสัมผัสที่เหมาะสมสำหรับการศึกษานี้คือ 30 นาที

1.3 ผลของความเข้มข้นเริ่มต้นของสีไดเร็กท์เรด และอุณหภูมิ

จากการศึกษาผลของความเข้มข้นเริ่มต้นของสีไดเร็กท์เรดและอุณหภูมิที่มีต่อความสามารถในการดูดซับสีไดเร็กท์เรดโดยใช้ถ่านแกลบตามบัว ผลการศึกษาแสดงได้ดัง (Figure 4)




Figure 4 Effects of initial direct red dye concentration and temperature on adsorption

จาก (Figure 4) จะเห็นได้ว่าความสามารถในการดูดซับสีไดเร็กท์เรดของถ่านแกลบด้วยไม่มีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อความเข้มข้นเพิ่มขึ้น อันเป็นผลจากการเพิ่มแรงดึงดูดที่เกิดขึ้นระหว่างประจุที่พื้นที่ผิวของถ่านแกลบและสีย้อมทำให้ความสามารถในการดูดซับมีค่ามากขึ้น²¹ นอกจากนี้เมื่อทำการเปรียบเทียบผลที่ได้จากอุณหภูมิที่แตกต่างกันพบว่าประสิทธิภาพการดูดซับสีไดเร็กท์เรดด้วยถ่านแกลบด้วยไม่มีค่าเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการเพิ่มอุณหภูมิจัดว่าเป็นการเพิ่มพลังงานจนนำไปสู่ความสามารถในการดูดซับสีที่มากขึ้น ทำให้ออนุภาคของสีมีการเคลื่อนที่ได้สูงขึ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสที่อนุภาคของสีจะเข้าไปทำปฏิกิริยาการดูดซับกับอนุภาคของถ่านแกลบโดยลักษณะที่ประสิทธิภาพการดูดซับเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นนั้นโดยทั่วไปจะสรุปได้ว่าปฏิกิริยาการดูดซับที่เกิดขึ้นเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อนและอุณหภูมิที่เหมาะสมในการศึกษาในครั้งนี้ คือ 60 องศาเซลเซียส

2. ไอโซเทอร์มของการดูดซับสีไดเร็กท์เรดโดยใช้ถ่านแกลบด้วย

จากการศึกษาผลของความเข้มข้นเริ่มต้นของสีไดเร็กท์เรดและอุณหภูมิที่มีต่อความสามารถในการดูดซับสีไดเร็กท์เรดโดยใช้ถ่านแกลบด้วยสามารถนำผลการศึกษาที่ได้มาศึกษาไอโซเทอร์มของการดูดซับ ซึ่งในงานวิจัยนี้ผู้จัยได้เลือกและก่อเมียร์ไอโซเทอร์ม และฟรุนเดิช์ไอโซเทอร์มมาใช้ในการศึกษา ซึ่งผลการศึกษาไอโซเทอร์มของการดูดซับแสดงได้ดัง (Figure 5 – 6) และ (Table 1)




Figure 5 Langmiur isotherm of direct red dye adsorption




Figure 6 Freundlich isotherm of direct red dye adsorption

Table 1 Langmuir and Freundlich constants of direct red dye adsorption

Langmuir Isotherm			Freundlich Isotherm			R^2
q_m (mg/g)	b	R^2	K_f (mg/g)	n		
20.08	5.72	0.83	727.77	0.70	0.86	

จาก (Figure 5 – 6) และ (Table 1) พบว่าผลของ การดูดซับสีไดเร็กท์เรดโดยใช้ถ้าแกลบดำสอดคล้องทั้งกับ แลงก์เมียร์ ไอโซเทอร์มและฟรุนเดิช ไอโซเทอร์ม เนื่องจากค่า R^2

มีค่าใกล้เคียงกันมากคือ 0.83 และ 86 ตามลำดับและมีค่าคงที่ของแลงก์เมียร์ (q_m) ไปเปรียบเทียบกับวัสดุดูดซับอื่นๆ พบว่าได้ผลดัง (Table 2)

Table 2 Adsorption capacity of rice husk ash and the other adsorbents

Adsorbent	q_m (mg/g)	References
Almond shell (mixture, external and internal)	16.4 – 20.5	[13]
Native bamboo sawdust	6.43	[22]
Citric acid modified bamboo sawdust	13.83	[22]
Rice husk ash	20.08	This research

3. เทอร์โมไดนามิกส์ของการดูดซับสีไดเร็กท์เรด โดยใช้ถ้าแกลบดำ

จากการศึกษาผลของความเข้มข้นเริ่มต้นของ สีไดเร็กท์เรดและอุณหภูมิที่มีต่อความสามารถในการดูดซับ

สีไดเร็กท์เรดโดยใช้ถ้าแกลบดำ สามารถนำมาศึกษาเพื่อหา ค่าคงที่ทางเทอร์โมไดนามิกส์ ได้ผลการศึกษาแสดงได้ดัง (Table 3)

Table 3 Thermodynamic constants of direct red dye adsorption

T (°C)	T (°K)	ΔG° (kJ.mol ⁻¹)	ΔH° (kJ.mol ⁻¹)	ΔS° (kJ.mol ⁻¹ .K ⁻¹)
30	303	-64.21	651.8	2.36
45	318	-99.64		
60	333	-135.1		

จาก (Table 3) สรุปได้ว่าปฏิกิริยาการดูดซับสี ไดเร็กท์ด้วยถ้าแกลบดำเป็นปฏิกิริยาที่สามารถเกิดขึ้นได้เอง ทุกค่าอุณหภูมิที่ทำการศึกษา ทั้งนี้เนื่องมาจากค่าพลังงาน อิสระมีค่าติดลบแสดงให้เห็นว่าการเกิดปฏิกิริยาไม่จำเป็นต้อง ใส่พลังงานเพิ่มเติมให้กับระบบก็สามารถเกิดปฏิกิริยาขึ้นได้ เอง และปฏิกิริยาการดูดซับที่เกิดขึ้นเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อน ทั้งนี้เนื่องมาจากค่าอ่อนทรารีปมีค่าเป็นบวกแสดงให้เห็นว่า พลังงานของผลิตภัณฑ์มีค่าสูงกว่าพลังงานของวัตถุดิบซึ่งจะ เกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการดูดพลังงานเข้าไปในการเกิดปฏิกิริยา นอกจากนี้เมื่อพิจารณาค่าอ่อนทรารีป ซึ่งผลจากการคำนวนมี ค่าเป็นบวกจะเห็นว่าปฏิกิริยาดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้โดย

ง่ายเนื่องจากความไม่เป็นระเบียบทองระบบมีค่าสูงสอดคล้อง กับผลที่ได้จากการศึกษา

สรุปผลการศึกษา

จากการศึกษา สามารถสรุปได้ว่า สภาพที่เหมาะสมในการ ดูดซับสีไดเร็กท์เรดโดยใช้ถ้าแกลบดำ คือ ค่า pH เท่ากับ 2 ระยะเวลาสามผัลส์ 30 นาที ความเข้มข้นของสีไดเร็กท์เรดเท่ากับ 10 มิลลิกรัมต่อลิตร และอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ณ สภาพ ดังกล่าว ความสามารถสูงสุดของการดูดซับมีค่าเท่ากับ 20.08 มิลลิกรัมของสีไดเร็กท์เรดต่อ 1 กรัมของถ้าแกลบดำ สำหรับ การศึกษา ไอโซเทอร์มของการดูดซับพบว่าสอดคล้องทั้ง

สมการไอโซเทอร์มของแลงก์เมียร์และ ฟรุนเดิช นอกจากนี้จากผลของการศึกษาพารามิเตอร์ทางเทอร์โน่ไดนาไมก์ส พบว่า ปฏิกิริยาการดูดซับสามารถเกิดขึ้นได้เร็วและเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อน

Reference

- [1] Chakraborty S, Purkait MK, Das Gupta S, De S, Basu JK. Nanofiltration of textile plant effluent for color removal and reduction in COD. *Separation and Purification Technology* 2003;31 (2): 141–151.
- [2] Allen SJ, McKay G, Porter JF. Adsorption isotherm model for basic dye adsorption by peat in single and binary component systems. *Journal of Colloid and Interface Science* 2004; 280(2): 322–333.
- [3] Meshko V, Markovska L, Minchev M, Rodrigues AE. Adsorption of basic dyes on granular activated carbon and natural zeolite. *Water Research* 2001;35(14): 3357-66.
- [4] Khokhlova TD, Nikitin YS, Detistova AL. Modification of silicas and their investigation by dye adsorption. *Adsorption Science and Technology* 1997;15(5):333-340.
- [5] Hsu YC, Chiang CC, Yu MF. Adsorption behavior of basic dyes on activated clay. *Separation Science and Technology* 1997;32(15):2513-2534.
- [6] Namasiyan C, Prabha D, Kumutha M. Removal of direct red and acid brilliant blue by adsorption on to banana pith. *Bioresources Technology* 1998;64(1):77-79.
- [7] Liu R, Tang H. Oxidative decolorization of direct light red F3B dye at natural manganese mineral surface. *Water Research* 2000;34(16): 4029-4035.
- [8] Kato N, Arami M, Mitamura J, Takahashi F. Adsorption of Orange II to goat hair. *Nippon Kagaku Kaishi* 2001;1:11-17.
- [9] Chu W. Dye removal from textile wastewater using recycled alum sludge. *Water Research* 2001; 35(13): 3147-52.
- [10] Albanis TA, Hela DG, Sakellarides TM, Danis TG. Removal of dyes from aqueous solutions by adsorption on the mixtures of fly ash and soil in batch and column techniques. *Global NEST International Journal* 2000; 2(3): 237-244.
- [11] Walker GM, Wealtherlay LR. Kinetics of acid dye adsorption on GAC. *Water Research* 1999; 33(8): 1895-1899.
- [12] ปริญญา จันดาประเสริฐ, ชัย จัตุรพิทักษ์กุล, วิเชียร ชาลี, ประสิทธิ์อุตสาห์พันิช. ความคงทนของคอนกรีตผสมวัสดุป้องโชลนайнงานคอนกรีต. เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่องการนำถ่านถ่านหินในประเทศไทยใช้ในงานคอนกรีต ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2546:79-92.
- [13] Feng Q, Lin Q, Gong F, Sugita S, Shoya M. Adsorption of lead and mercury by rice husk ash. *Journal of Colloid and Interface Science* 2004; 278(1): 1-8.
- [14] Fathi, MR, Asafaram A. Investigation of Kinetics and Equilibrium Isotherm of Direct Red 12 B Dye Adsorption on Hazelnut Shells. *Journal of Chemical Health Risks* 2011;1(2):1-12.
- [15] Dada AO, Olalekan AP, Olatunya AM, DADA O. Langmuir, freundlich, temkin and dubinin-radushkevich isotherms studies of equilibrium sorption of Zn^{2+} unto phosphoric acid modified rice husk. *Applied chemistry* 2012;3(1):38-45.
- [16] Saueprasearsit P. Adsorption of chromium (Cr^{+6}) using durian peel, *Proceedings of the international conference on biotechnology and environment management Singapore* 2011;18(1).
- [17] Malik PK. Dye removal from wastewater using activated carbon developed from sawdust: Adsorption equilibrium and kinetics". *Journal of Hazardous Materials* 2004;113: 81-88.
- [18] Mohamed MM. Acid dye removal: Comparison of surfactant-modified mesoporous FSM-16 with activated carbon derived from rice husk". *Journal of Colloid and Interface Science* 2004;272: 28-34.
- [19] Khattri SD, Singh MK. Removal of malachite green from dye wastewater using neem sawdust by adsorption. *Journal of Hazardous Materials* 2009; 167:1089-1094.
- [20] Baziatis FA, Sidiras DK. Dye adsorption by prehydrolysed beech sawdust in batch and fixed-bed systems". *Bioresource Technology* 2007;98:1208-1217
- [21] Naamura T, Kubo T, Tourmaline group crystal reaction with water (J), *Ferroelectrics* 1992;137:13-31.

- [22] Ali I, Dahiya S, Khan T. Removal of Direct Red 81
Dye from Aqueous Solution by Native and Citric Acid
Modified Bamboo Sawdust - Kinetic Study and Equi-
librium Isotherm Analyses . GAZI UNIVERSITY
JOURNAL OF SCIENCE 2012; 25(1): 59-87.