

# กัมมันตภารังสีในเบริลหลังถูกปรับปรุงคุณภาพโดยการฉายด้วยลำอิเล็กตรอน Radioactivity in improved beryl by electron irradiation

อมรา อิทพิงช์<sup>1</sup>, วิชาญ ลีศลพ<sup>2</sup>, ชนัญ กรอบทอง<sup>3</sup>

Ammara Ittipongse<sup>1</sup>, Wichan Lertlope<sup>2</sup>, Thanat Krobtong<sup>3</sup>

Received: 31 August 2020 ; Revised: 14 December 2020 ; Accepted: 19 January 2021

## บทคัดย่อ

จุดประสงค์งานนี้คือศึกษาข้อมูลทางกายภาพพื้นฐานของเบริล ได้แก่ ค่าดัชนีหักเห ค่าความถ่วงจำเพาะ ธาตุองค์ประกอบทางเคมี และศึกษากัมมันตภารังสีที่เกิดขึ้นในเบริลหลังผ่านการฉายอนุภาคอิเล็กตรอนที่ปริมาณรังสี 60,000 kGy (กิโลเกรย์) จากเบริล 7 ตัวอย่าง พบว่ามีค่าดัชนีหักเหอยู่ระหว่าง 1.571-1.589 ค่าความถ่วงจำเพาะอยู่ระหว่าง 2.72-2.91 ผลการวิเคราะห์ ธาตุองค์ประกอบทางเคมีของเบริลด้วยเครื่อง WDXRF พบสารประกอบ ได้แก่  $\text{Al}_2\text{O}_3$ ,  $\text{SiO}_2$ ,  $\text{Cs}_2\text{O}$ ,  $\text{Rb}_2\text{O}$ ,  $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ,  $\text{Cl}$ ,  $\text{Na}_2\text{O}$ ,  $\text{CaO}$  และ  $\text{ZnO}$  เมื่อวัดค่ากัมมันตภารังสี ด้วยเครื่อง Gamma-ray Spectroscopy พบธาตุกัมมันต์รังสี ได้แก่ Cs-132, Cs-134, Mn-54, Rb-84 และ Na-22 ค่ากัมมันตภารังสีที่วัดได้หลังผ่านไป 140 วัน ในตัวอย่างที่ 1 ถึง 7 คือ 1.03, 1.79, 1.91, 1.70, 1.50, 1.12 และ 1.69 nCi/g ค่ากัมมันตภารังสีลดลง 99.85% โดยเฉลี่ย ซึ่งลดลงเหลือน้อยกว่า 2 nCi/g (นาโนคูรีต่อกิโลกรัม) เป็นค่ามาตรฐานสำหรับส่งออกอัญมณี และอยู่ในระดับที่ปลอดภัยสำหรับผู้สวมใส่จิวเวลรี่

**คำสำคัญ:** เบริล กัมมันตภารังสี การฉายอนุภาคอิเล็กตรอน

## Abstract

This study focused on the investigation the basic physical data of beryl, consisting of reflective index, specific gravity and chemical composition. Additionally, also study focused on the induced radioactivity after enrichment by electrons beam of 60,000 kGy irradiating seven beryl samples. All samples show the refractive indices and the specific gravity values between 1.571-1.589, and 2.72-2.91, respectively. The result of WDXRF showed that the most common compositions in beryl were  $\text{Al}_2\text{O}_3$ ,  $\text{SiO}_2$ ,  $\text{Cs}_2\text{O}$ ,  $\text{Rb}_2\text{O}$ ,  $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ,  $\text{Cl}$ ,  $\text{Na}_2\text{O}$ ,  $\text{CaO}$  and  $\text{ZnO}$ . The chemical element analysis by using gamma-ray measurement found that the samples beryl consisted of radioactive nuclei, eg. Cs-132, Cs-134, Mn-54, Rb-84 and Na-22. The results of radioactive decay rate in 140 days were 1.03, 1.79, 1.91, 1.70, 1.50, 1.12 and 1.69 nCi/g on 7 beryl samples, respectively. The total radiation activity decreases 99.85% that met the standard value for export of gems. So, all beryl samples were in suitable safety level for jewelry collectors.

**Keywords:** beryl, radioactivity, electron irradiation

<sup>1</sup> รองศาสตราจารย์, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

<sup>2</sup> ผู้ช่วยศาสตราจารย์, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

<sup>3</sup> อาจารย์, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

<sup>1</sup> Assoc. Prof, Faculty of Science and technology Suan Sunandha Rajabhat University Dusit district, Bangkok 10300, Thailand

<sup>2</sup> Assist. Prof, Faculty of Science and technology Suan Sunandha Rajabhat University Dusit district, Bangkok 10300, Thailand

<sup>3</sup> Lecturer, Faculty of Science and technology Suan Sunandha Rajabhat University Dusit district, Bangkok 10300, Thailand

\* Corresponding author: Ammara Ittipongse, Faculty of Science and technology Suan Sunandha Rajabhat University Dusit district, Bangkok 10300, Thailand

## บทนำ

เบริล (beryl) คือ เบริลเลียม อะลูมิเนียม ไชโคลซิลิกาต (beryllium aluminium cyclosilicate) มีสูตรเคมี คือ  $\text{Be}_3\text{Al}_2(\text{Si}_6\text{O}_{18})$  ซึ่งแร่มาจากภาษากรีกโบราณ ชื่่อมายถึงรัตนชาติสีเขียว (green gemstone) เป็นอัญมณี หินสีที่ยอดนิยม เนื้อใส แพร่กระจาย ประกายเจิดจ้า มีสีหลักหลาย เช่น สีเหลืองทอง ฟ้า กำมะหยี่ ชมพูกุหลาบ สีฟ้า และสีขาว เพราะมีส่วนผสมร่วม กับพิษนิคดีอีน่า อย่าง โกเมน หัวร์มาลีน รูปอลิกเป็นเอกะโกโนล (hexagonal crystals) ผลึกมีลักษณะเป็นแท่งยาว มีร่อง ขานตามแนวยาว (groove) ผิวน้ำมักขรุขระ มีทั้งขนาดเล็ก และใหญ่ แข็ง 7.5-8 ความถ่วงจำเพาะ 2.63-2.91 วาระแบบ แก้ว ดัชนีหักเห 1.568-1.590 (กรรมทรัพยากรธารนี, ม.ป.ป. ; Krambrock *et al.*, 2002) ถ้าเป็นเบริลที่บริสุทธิ์ (pure beryl) ไม่มีธาตุอื่นปนเปื้อนจะไม่มีสี ซึ่งรู้จักกันว่าเบริลไรส์ คือ โภสชีไนต์ (goshenite) แต่ที่ทราบเบริลมีหลักหลายสี เนื่องจากมีธาตุมาเจือปน ซึ่งสีที่พบก็มี สีเขียว สีฟ้า สีเหลือง สีแดง เนื่องจากมีหลักสีจิงมีชื่อเรียกต่างๆ กัน คือ อะความารีน (aquamarine) มีสีฟ้าอ่อน และโปรดิวส์ มอร์แกนิต (morganite) หรือ โรสเบริล (rose beryl) มีสีชมพูอ่อนถึงสีกุหลาบเข้ม เอเมอรัลต์ (emerald) หรือ มะกอก มีสีเขียวเข้มโปรดิวส์และ เบริลสีทอง (golden beryl) มีสีเหลืองทอง เบริลสีทองคุณภาพดี มากลายร้อยปีแล้ว แต่รู้จักกันชื่อ เฮลิโอดอร์ (Heliodor) โดยผลึกที่สะอาดและประกายสวยงามด้วยขนาดประมาณ 10 กะรัต อาจทำราคาขายได้มากถึง 150 ดอลลาร์สหรัฐต่อ กะรัต และถ้าขนาดมากกว่า 10 กะรัต ขึ้นไปราคาอาจสูง ได้ถึง 265 ดอลลาร์สหรัฐต่อกะรัต ด้วยประกายที่เป็นเอกลักษณ์ ของพลอยในตระกูลเบริล พลอยเบริลสีเหลืองทองที่มี เนื้อสะอาด และได้รับการเยียร์ในที่ดีเยี่ยมจะมีประกายที่ คล้ายกับเพชรแฟนซี ซึ่งหมายสำคัญทำเป็นเครื่องประดับ (สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน), ม.ป.ป.) เบริลสีทองนี้ถูกคุณภาพในประเทศไทยดักลาการ์ บรรจุ บรรจุ และในจีเรย์ นอกจากนี้ยังมีชุดพลอยในญี่ปุ่น เบริลสีทองสามารถได้มาจากโภสชีไนต์โดยการฉายรังสี โดยหลักหลายเชดสีของเบริลในกลุ่มເຂົລໂອດອ່ຣ ເຊັ່ນ สีเหลือง สีน้ำตาลอ่อน หรือสีทอง เกิดขึ้นเพียงแค่การฉายรังสี แกรมนาหรือการฉายรังสีอิเล็กตรอนแบบสั้นๆ ก็เพียงพอแล้ว ที่จะทำให้เกิดสีขึ้นในโภสชีไนต์

ปัจจุบันอนุภาคอิเล็กตรอนพลังงานสูง เป็นรังสีที่ ถูกนำมาใช้เพิ่มคุณค่าให้กับเบริล ซึ่งเป็นอนุภาคที่ได้ จาก เครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอน (linear accelerator) นิยมใช้ อิเล็กตรอนที่มีพลังงานสูงถึง 10-20 MeV การฉายรังสีด้วย อนุภาคอิเล็กตรอน ทำให้เกิดความร้อนเฉพาะที่ในอัญมณี สูงมาก จึงต้องใช้น้ำเย็นผ่านอัญมณีขณะฉายรังสี เพื่อรับย ความร้อน และป้องกันอัญมณีแตกได้อิเล็กตรอนจะให้โดส

(ปริมาณรังสีที่ใช้ต่อครั้ง) แก่อัญมณีสูงจึงเกิดการเปลี่ยนแปลง สีของอัญมณีได้ และใช้ระยะเวลาในการฉายรังสีสั้น หลังจาก ฉายเสร็จ ควรเก็บอัญมณีที่ถูกฉายรังสีไว้เป็นเวลา 2-3 วัน ถึง 2-3 สัปดาห์ เนื่องจากอิเล็กตรอนพลังงานสูงอาจก่อให้เกิด ปฏิกิริยานิวเคลียร์ได้บ้าง จึงต้องใช้เวลาค่อยให้รังสีลดลงอยู่ ในระดับปลอดภัย โดยตามมาตรฐานสหพันธ์ยุโรปเป็น (EU) ได้ระบุว่าการส่งอัญมณีกลับคืนสู่ลูกค้าต้องมีความแรงรังสีไม่ เกิน 2 นาโนคูรีต่อกรัม (องค์การมหาชน), ม.ป.ป. ; Kitawaki, 2012 ; Krumeich, 2015)

ในงานวิจัยนี้มุ่งเน้นที่จะศึกษาคุณสมบัติของ เบริลที่เปลี่ยนไปผ่านการเพิ่มคุณค่า โดยการฉายอนุภาค อิเล็กตรอน จากเครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนของศูนย์ฉายรังสี สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดย ใช้เทคนิคการวัดスペกตรัมของรังสี gamma (gamma-ray spectroscopy) นอกจากนี้ยังได้ใช้เครื่องวิเคราะห์ร่าดูด้วย เทคนิคเอกซ์เรย์ฟลูออเรสเซนต์スペกโทรสโคปีแบบวัดการ กระจายความยาวคลื่น (wavelength dispersive X-Ray fluorescence spectroscopy, WDXRF) เพื่อวิเคราะห์ร่าดูดที่อาจ จะเกิดเป็นสารกัมมันตภาพรังสีในเบริลหลังการฉายอนุภาค อิเล็กตรอน รวมถึงยังได้ศึกษาข้อมูลทางกายภาพพื้นฐาน ของเบริล เช่น ค่าดัชนีหักเห และค่าความถ่วงจำเพาะ

## วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษากัมมันตภาพรังสีที่เกิดขึ้นในเบริลที่ ผ่านการเพิ่มคุณค่า โดยการฉายอนุภาคอิเล็กตรอน จาก เครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนของศูนย์ฉายรังสี สถาบัน เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

- เพื่อศึกษาข้อมูลทางกายภาพพื้นฐานของเบริล ได้แก่ ค่าดัชนีหักเห ค่าความถ่วงจำเพาะ และร่าดูดค่าประกอบ ทางเคมี

## ระเบียบวิธีวิจัย

การดำเนินงานวิจัยมีขั้นตอนต่อๆ ดังนี้ การวัด ค่าดัชนีหักเหและค่าความถ่วงจำเพาะของเบริล การวัด ปริมาณรังสี การฉายรังสีอิเล็กตรอน การศึกษาและวิเคราะห์ กัมมันตภาพรังสีในเบริล วิเคราะห์ร่าดูดหรือองค์ประกอบเคมี ของเบริล ตัวอย่างเบริลที่ใช้ในการทดลองนี้ทั้งหมด 7 ตัวอย่าง จากประเทศไทยในจีเรย์ โดยเบริลทั้ง 7 ตัวอย่าง เครื่องมือและ อุปกรณ์การทดลองได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์ฉายรังสี อัญมณีสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

### 1. หาข้อมูลทางการภาพของเบริล ดังนี้

- 1.1 วัดค่าดัชนีหักเหด้วยเครื่องรีแฟร์กโตมิเตอร์ (refractometer)

1.2 วัดค่าความถ่วงจำเพาะด้วยเครื่องชั่งน้ำหนัก (balance)

1.3 คำนวนหาค่าความถ่วงจำเพาะของเบริล

1.4 ทำการทดลองตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 จนครบทั้ง 7 ตัวอย่างโดยการสุ่ม

2. วัดปริมาณรังสี พลังงานของเครื่องเร่งอนุภาค อิเล็กตรอนสำหรับใช้ฉายรังสีอิเล็กตรอนให้กับเบริล ใช้ พลังงาน 20 MeV ซึ่งให้ปริมาณรังสีอิเล็กตรอน 25 kGy

3. ฉายรังสีอิเล็กตรอน เพื่อปรับปรุงคุณภาพสี ของเบริลให้มีสีที่เด็จขึ้น โดยพลังงานของเครื่องเร่งอนุภาค อิเล็กตรอนสำหรับใช้ฉายรังสีอิเล็กตรอนให้กับเบริล มีปริมาณ รังสี 60,000 kGy

4. วิเคราะห์ร้าตุองค์ประกอบทางเคมีของเบริล ด้วยเครื่อง wavelength dispersive X-Ray fluorescence spectroscopy (WDXRF)

5. วัดค่ากัมมันตภาพรังสีในตัวอย่างเบริลด้วยเครื่อง gamma-ray spectrometer

## ผลการวิจัย

### 1. ผลการศึกษาค่าดัชนีหักเหของเบริล

จากการวัดค่าดัชนีหักเหของเบริลด้วยเครื่องรีแฟคโตเมเตอร์ โดยค่าดัชนีหักเห สามารถจำแนกชนิดของอัญมณี ได้ ถ้ามีการเปลี่ยนอัญมณีที่นำมาวัดค่าดัชนีหักเห หมุนวิกฤต และตำแหน่งเงาบนสเกลที่แสดงก็จะเปลี่ยนไป นั่นคือค่าดัชนีหักเหที่อ่านได้ก็จะแตกต่างกันไปด้วย ในงานวิจัยนี้จะศึกษาและวิเคราะห์เบริล ทั้งหมด 7 ตัวอย่าง มีผลการทดลองดัง Table 1

**Table 1** The refractive index of beryl samples

	reflective index	mean
1	1.579-1.589	1.584
2	1.578-1.583	1.580
3	1.577-1.581	1.579
4	1.571-1.584	1.577
5	1.573-1.584	1.578
6	1.582-1.587	1.584
7	1.578-1.589	1.583

จาก Table 1 แสดงค่าดัชนีหักเหของเบริล จาก การวัดค่าดัชนีหักเหของเบริลที่นำมาทำการทดลองทั้ง 7 ตัวอย่าง พบว่าค่าดัชนีหักเหของเบริลทั้ง 7 ตัวอย่าง มีค่าอยู่ระหว่าง 1.571-1.589 โดยทั่วไปเบริลจะมีค่าดัชนีหักเหตามเอกสารอ้างอิงอยู่ระหว่าง 1.568-1.590 (กรมทรัพยากรธารณี, ป.ป.ป. ; Fridrichova, 2018) โดยค่าดัชนีหักเหของเบริล ทั้ง 7 ตัวอย่างที่วัดได้มีค่าอยู่ระหว่าง 1.571-1.589 ซึ่งเป็นไปตามที่ได้อ้างอิงไว้ ดังนั้นตัวอย่างทั้งหมด 7 ตัวอย่างที่นำมาทำการวิจัยนี้ไม่มีอัญมณีชนิดอื่นปลอมปน

### 2. ผลการศึกษาค่าความถ่วงจำเพาะเบริล

การวัดค่าความถ่วงจำเพาะของเบริลด้วยเครื่องชั่งน้ำหนัก โดยใช้หลักการของอาร์คิเมเดส (Archimedes' principle) ซึ่งเป็นการหาน้ำหนักของน้ำที่มีปริมาตรเท่ากับ พลอยจะเท่ากับน้ำหนักของน้ำที่ถูกแทนที่ด้วยพลอย ซึ่งการหาค่าความถ่วงจำเพาะสามารถทดสอบหาค่าได้ง่ายโดยไม่ทำให้อัญมณีเสียหายและยังสามารถจำแนกชนิดของอัญมณีได้อีกด้วย โดยในงานวิจัยนี้จะศึกษาและวิเคราะห์เบริล ทั้งหมด 7 ตัวอย่าง ซึ่งมีผลการทดลองแสดงดัง Table 2

**Table 2** The specific gravity of beryl samples

Beryl Samples	weight in air	weight in water	specific gravity
1	0.079	0.052	2.91
2	0.088	0.057	2.83
3	0.03	0.019	2.72
4	0.088	0.057	2.84
5	0.088	0.057	2.83
6	0.047	0.03	2.76
7	0.049	0.031	2.72

จาก Table 2 โดยทั่วไปเบริลจะมีค่าความถ่วงจำเพาะตามเอกสารอ้างอิงอยู่ระหว่าง 2.63-2.91 (กรมทรัพยากรธารณี, ป.ป.ป. ; Fridrichova, 2018) โดยค่าความถ่วงจำเพาะของทั้ง 7 ตัวอย่าง ที่วัดได้มีค่าอยู่ระหว่าง 2.72-2.91 ซึ่งเป็นไปตามที่ได้อ้างอิงไว้ ดังนั้นตัวอย่างทั้งหมด 7 ตัวอย่างที่นำมาทำการวิจัยนี้ไม่มีอัญมณีชนิดอื่นปลอมปน

### 3. ผลการเปลี่ยนสีของเบริลจากฉายรังสีอิเล็กตรอน

การวิจัยนี้ใช้เครื่องเร่งอิเล็กตรอนซึ่งตั้งอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (มหาชน) ประเทศไทย ซึ่งใช้ พลังงาน 20 MeV ในการเดินเครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอน และ

ฉายรังสีอิเล็กตรอนปริมาณ 60,000 kGy ไปยังเบริลตัวอย่างเบริลก่อนการฉายรังสีอิเล็กตรอนนั้นไร้สี (goshenite) หลังจาก

การฉายรังสีอิเล็กตรอนด้วย ปริมาณรังสี 60,000 kGy เปลี่ยนเป็นสีทอง (Golden) ดัง Figure 1



**Figure 1** (a) beryl before irradiation (b) beryl after irradiation

#### 4. ผลการวิเคราะห์ธาตุองค์ประกอบทางเคมีของเบริล

การวิเคราะห์ธาตุองค์ประกอบทางเคมีของเบริลด้วยเครื่อง WDXRF ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้เทคนิคเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนต์スペกโถรัสโกปีแบบวัดการกระจาย

ความยาวคลื่น สามารถวิเคราะห์ธาตุได้ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ไม่ทำให้ข้อมูลเสียหาย โดยในงานวิจัยนี้จะศึกษาและวิเคราะห์ธาตุองค์ประกอบทางเคมีของเบริลทั้งหมด 7 ตัวอย่าง ซึ่งมีผลการทดลองแสดงดัง Table 3

**Table 3** WDXRF analysis of beryl samples in comparison with reference 1 and 2. Data are given in wt% and nd means not detection.

	beryl samples							Ref. 1 (Yellow Beryl)	Ref. 2 (Clear beryl)
	1	2	3	4	5	6	7		
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	17.35	16.97	17.33	17.28	19.33	15.79	15.53	20.89	18.91
BeO	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	12.49	12.83
SiO <sub>2</sub>	66.69	67.08	56.52	56.33	44.44	62.09	54.88	63.66	64.76
Cs <sub>2</sub> O	12.78	14.26	23.38	24.24	nd	19.1	26.91	-	-
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	1.27	0.97	nd	nd	nd	1.2	0.98	-	-
K <sub>2</sub> O	0.09	0.07	0.17	nd	3.16	0.06	0.06	0.05	0.23
CaO	0.31	0.26	nd	nd	15.88	0.34	0.28	-	-
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.18	0.17	0.22	nd	0.42	0.21	0.26	0.83	-
Rb <sub>2</sub> O	0.17	0.16	0.25	0.22	nd	0.21	0.24	-	-
Na <sub>2</sub> O	0.75	nd	1.29	1.47	8.35	0.59	nd	0.24	1.23
ZnO	0.03	0.02	nd	0.06	nd	0.04	0.04	-	-
MnO	nd	0.03	nd	nd	nd	nd	nd	0.01	-
MgO	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	0.01	-
CuO	nd	nd	nd	nd	0.03	0.02	0.02	-	-

**Table 3** WDXRF analysis of beryl samples in comparison with reference 1 and 2. Data are given in wt% and nd means not detection. (Continous)

	beryl samples							Ref. 1 (Yellow Beryl)	Ref. 2 (Clear beryl)
	1	2	3	4	5	6	7		
Ga <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	nd	0.01	nd	nd	nd	0.01	0.01	-	-
La <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	nd	nd	0.42	nd	nd	nd	nd	-	0.14
SO <sub>3</sub>	0.13	nd	nd	nd	1.21	0.2	0.12	-	-
Cl	0.24	nd	nd	nd	6.76	0.14	0.08	-	-
NiO	nd	nd	nd	0.03	nd	0.01	nd	-	-
SrO	nd	nd	nd	nd	0.14	nd	nd	-	-
BrO <sub>2</sub>	nd	nd	nd	nd	0.08	nd	nd	-	-
<b>Total</b>	<b>99.99</b>	<b>100.00</b>	<b>99.58</b>	<b>99.63</b>	<b>99.80</b>	<b>100.01</b>	<b>99.41</b>	<b>98.18</b>	<b>98.10</b>

โดยทั่วไปเบริลจะมีชาตุตามเอกสารอ้างอิง คือ Be<sub>3</sub>Al<sub>2</sub>(Si<sub>2</sub>O<sub>18</sub>) ซึ่งชาตุ Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> และ SiO<sub>2</sub> ที่พบในเบริลทั้ง 7 ตัวอย่างนั้น มีปริมาณชาตุที่ใกล้เคียงกับปริมาณชาตุที่ตรวจพบในเบริลสีเหลือง คือ Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 20.89% และ SiO<sub>2</sub> 63.66% และในเบริลบริสุทธิ์ คือ Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 18.91% และ SiO<sub>2</sub> 64.76% ตามเอกสารอ้างอิง ส่วนชาตุอื่นที่ตรวจพบในเบริลทั้ง 7 ตัวอย่าง นั้นมีปริมาณแตกต่างกันไป อาจมาจากการปนเปื้อนตามแหล่งธรรมชาติหรือมีน้อยมากจนไม่สามารถตรวจพบได้ในเบริลแต่ละตัวอย่างต่างกันไป

### 5. ผลการวัดค่ากัมมันตภาพรังสีในตัวอย่างเบริลด้วยเครื่อง Gamma-ray Spectroscopy

สเปกตรัมรังสีแก้มามของเบริลหลังจากฉายด้วยอิเล็กตรอนได้ถูกวัดด้วยเทคนิค Gamma-ray spectroscopy โดยใช้ชนิดหัววัดรังสีแบบสารกึ่งตัวนำ (semiconductor detector) ซึ่งอยู่ภายใต้เครื่องกำบังรังสี (shield) หัววัดจะเชื่อมต่อกับเครื่องวิเคราะห์หลายช่อง (multichannel analyzer:

MCA) และวิเคราะห์จากส่วนที่เป็นโพโตพีคพลังงานรังสีแก้มามด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ทำการวิเคราะห์หาค่าไอโซโทปในแต่ละพลังงานที่พลังงาน 667.70 keV ของ Cs-132, 795.85 keV ของ Cs-134, 834.84 keV ของ Mn-54, 881.60 keV ของ Rb-84 และ 1274.53 keV ของ Na-22 แล้วทำการคำนวณค่ากัมมันตภาพรังสีในตัวอย่างเบริล จากนั้นคำนวณหาค่าอัตราการสลายตัวของกัมมันตัวรังสี โดยประเมินระยะเวลาเพื่อให้กัมมันตภาพรังสีที่เกิดขึ้นในเบริลลดลงเหลือในปริมาณที่ปลอดภัย โดยผู้วิจัยประเมินจากค่ากัมมันตภาพรังสี (activity) นั้นต้องลดลงเหลือต่ำกว่า 2 nCi/g ซึ่งจากการประเมินได้ระยะเวลาที่ 140 วัน จำกวันที่ 12/06/2018 ถึงวันที่ 31/10/2018 เมื่อครบ 140 วัน ทำการวัดค่ากัมมันตภาพรังสีในตัวอย่างเบริลด้วยเครื่อง Gamma ray Spectroscopy เพื่อตรวจสอบค่ากัมมันตัวรังสีที่เกิดขึ้นในเบริลนั้นลดลงเหลือในปริมาณที่ปลอดภัยแล้ว ซึ่งปริมาณรังสีที่ปลอดภัยจะมีค่าต่ำกว่า 2 nCi/g ซึ่งมีผลการวิเคราะห์ดัง Table 4

**Table 4** The radioactive decay rate after 140 days of electron irradiating.

Isotope	T1/2 (d)	En (keV)	beryl samples						
			1	2	3	4	5	6	7
Cs-132	6.48	667.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cs-134	751.90	795.85	0.83	1.50	1.61	1.38	1.07	0.87	1.34
Mn-54	312.12	834.84	-	-	0.00	0.00	-	-	0.06
Rb-84	32.82	881.60	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Na-22	949.00	1274.53	0.20	0.18	0.29	0.32	0.42	0.25	0.29
			1.03	1.79	1.91	1.70	1.50	1.12	1.69

## อภิปรายผล

จากผลการตรวจสอบค่าดัชนีหักเหของเบริล ค่าที่วัดได้มีค่าอยู่ระหว่าง 1.571-1.589 ค่าความถ่วงจำเพาะของเบริล ค่าที่วัดได้มีค่าอยู่ระหว่าง 2.72-2.91 ซึ่งเป็นไปตามที่ได้อ้างอิงไว้ว่าที่ระบุว่า ค่าดัชนีหักเหของเบริลมีค่าอยู่ระหว่าง 1.568-1.590 ค่าความถ่วงจำเพาะของเบริล มีค่าอยู่ระหว่าง 2.63-2.91 ดังนั้นเบริลทั้งหมด 7 ตัวอย่างที่นำมาทำการวิจัยนี้ไม่มีอัญมณีชนิดอื่น เมื่อจารย์รังสีปริมาณ 60,000 kGy เป็นปริมาณที่กำหนดไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ P. Jivanantaka (Jivanantaka, 2018) ที่กล่าวว่าปริมาณรังสีอิเล็กตรอน 60,000 kGy แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงสีของอัญมณีอย่างเห็นได้ชัด ผลวิเคราะห์ชาตุองค์ประกอบทางเคมีของเบริล ธาตุที่พบมากที่สุดในเบริลทั้งหมด 7 ตัวอย่างคือ SiO<sub>4</sub>, BeO, TiO, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Mn<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, MgO, NiO, ZnO, CaO, Na<sub>2</sub>O, K<sub>2</sub>O, Rb<sub>2</sub>O และ Cs<sub>2</sub>O โดยงานวิจัยนี้ ตัวอย่างเบริลทั้ง 7 จากประเทศในจีเรียไม่สามารถตรวจพบ BeO เนื่องจากในงานวิจัยของ (Krambrock *et al.*, 2002) ที่ใช้ตัวอย่างเบริลจากประเทศ อรุกวัย (Aracuai), ไมนัส เจโรเรส (Minas Gerais), และ บราซิล (Brazil) และผลการวัดค่ากัมมันตภาพรังสี ซึ่งพบธาตุกัมมันตภาพรังสี ได้แก่ Cs-132, Cs-134, Mn-54, Rb-84 และ Na-22 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ชาตุองค์ประกอบทางเคมี

## สรุป

คุณสมบัติทางกายภาพของ 7 ตัวอย่างเบริลจากประเทศในจีเรียพบว่ามีค่าดัชนีหักเหและค่าความถ่วงจำเพาะอยู่ในช่วงของค่ามาตรฐาน และเมื่อตรวจสอบธาตุองค์ประกอบทางเคมี พบร่วมกับปริมาณรังสี 7 ตัวอย่างเบริลจากประเทศในจีเรีย จึงสรุปได้ว่า 7 ตัวอย่างเบริลจากประเทศ

ในจีเรียเป็นเบริลแท้ แต่อาจมีสารอื่นที่ปนเปื้อนบ้างตามแหล่งธรรมชาติ เมื่อนำมาเพิ่มคุณภาพโดยใช้การฉายอิเล็กตรอนที่ 60,000 kGy พบว่าเบริลเปลี่ยนจากไม่มีสีเป็นสีเหลืองทอง และเมื่อทดสอบหาระยะเวลาปลดกัมมันตภาพรังสีที่ตอกค้างอยู่ในเบริลที่เพิ่มคุณค่าแล้ว จากการวิจัยพบว่าต้องใช้ระยะเวลาผ่านไปแล้ว 140 วัน กัมมันตภาพรังสีในเบริลจะลดลงเหลือในปริมาณที่ปลดกัมมันตภาพรังสีที่น้อยกว่า 2 nCi/g ซึ่งเป็นปริมาณกัมมันตภาพรังสีตรงตามระดับปลอดภัย ตามมาตรฐานสหพันธ์ยุโรปสีน้ำเงิน (EU) ของอัญมณีกลับคืนสู่ลูกค้า

## เอกสารอ้างอิง

- กรมทรัพยากรธรรมชาติ. เบริล. <http://www.dmr.go.th/main.php?filename=beryl>
- สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน). การเพิ่มคุณค่าของอัญมณีโดยวิธีนิวเคลียร์. <http://www.tint.or.th/gems/gems5102.html>
- พรวัลย์ ภรัสเส็ง และศิวพร สร้อยพโลย. (2558). การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณรังสีที่ตอกค้างในลอนดอนโทแพซที่ผ่านการอบน้ำตารอน. เทคโนโลยีสู่สังคมไทย การประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานระดับชาติ (น.13-14). สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน).
- Hiroshi Kitawaki *et al.* (2012). Radioactive morganite. *Gems & Gemology*, 48, 42-44. <http://doi.org/10.5741/GEMS.48.1.2>
- F. Krumeich. (2015). *Electrons Interactions with Matter*. <https://www.microscopy.ethz.ch/downloads/Interactions.pdf>
- J. Fridrichova *et al.* (2018). Jahn-Teller distortion of Mn<sup>3+</sup> occupied octahedra in red beryl from Utah indicated by optical spectroscopy. *Molecular Structure*. 1152, 79-86. <https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2017.09.081>

- P. Jivanantaka *et al.* (2018). *Oxidation state of Fe in irradiated sapphire samples by XAS technique*. Siam Physics Congress. Ser. 1144 012016. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1144/1/012016>
- K. Krambrock, M.V.B. Pinheiro, K.J. Guedes, S.M. Medeiros, S. Schweizer, C. Castañeda, N.F. Botelho, A.C. PedrosaSoares. (2002). *Radiation-induced centers in Cs-rich beryl studied by magnetic resonance, infrared and optical spectroscopy*. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. Vol. 191 (pp. 285-90). [https://doi.org/10.1016/S0168-583X\(02\)00577-3](https://doi.org/10.1016/S0168-583X(02)00577-3)